
Q355 test data
Q355 fitting line
Yield strength, f_y (MPa)
Mass loss rate, η (%)
Q355: y = 409.15 -330.38η, R^2 = 0.543
460
440
420
400
380
360
0
5
10
15