
Q355: f_u/f_y = 1.3541 (std = 0.0219)
R^2 = 0.000
Q370NH: f_u/f_y = 1.2701 (std = 0.0090)
R^2 = 0.000
Q370NH test data
Q370NH mean
Q355 test data
Q355 mean
Tensile-to-yield strength ratio, f_u/f_y
Mass loss rate, η (%)
1.4
1.38
1.36
1.34
1.32
1.3
1.28
1.26
1.24
0
5
10
15