
Q370NH: f_y = -528.2705*η + 456.8045
R^2 = 0.791
Q355: f_y = -19.1877*ln(η) + 332.2694
R^2 = 0.565
Q370NH test data
Q370NH fitting line
Q355 test data
Q355 fitting line
Yield strength, f_y (MPa)
Mass loss rate, η (%)
460
440
420
400
380
360
0
5
10
15