
Q370NH: y = 0.34447 -0.95117η, R2 = 0.468
Q370NH test data
Q370NH fitting line
Fracture strain, εf
Mass loss rate, η
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0
0.05
0.1
0.15