
×10^5
2.05
2
1.95
1.9
1.85
1.8
1.75
1.7
1.65
Elastic modulus, E (MPa)
0
0.05
0.1
0.15
Mass loss rate, η
Q370NH: E = -3423624.6784*η^2 + 294629.0325*η + 184934.1516
R^2 = 0.390
Q355: E = -71173.8585*η + 189244.3247
R^2 = 0.109
Q370NH test data
Q370NH fitting line
Q355 test data
Q355 fitting line