
Q370NH: ϵ_u = 0.1847*exp(-1.3425*η)
R^2 = 0.362
Q355: ϵ_u = -0.1652*η + 0.1635
R^2 = 0.486
Q370NH test data
Q370NH fitting line
Q355 test data
Q355 fitting line
Ultimate strain, ϵ_u
Mass loss rate, η
0.2
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0
0.05
0.1
0.15