
Q370NH: $\epsilon_h = 1.1424*\eta^2 - 0.1313*\eta + 0.0267$
$R^2 = 0.252$
Q370NH test data
Q370NH fitting line
Q355 test data
Q355 fitting line
Q355: $\eta < 0.0239$: $\ln(\epsilon_h) = 1.1549*\ln(\eta)$; $\eta >= 0.0239$: $\ln(\epsilon_h) = 1.1549*\ln(0.0239) + -0.2337*$
$R^2 = 0.265$
Hardening strain, ϵ_h
Mass loss rate, η
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0.05
0.1
0.15