			Max. stress	Max. strain	Tsai-Hill	Tsai-Wu ($F_{12}^{*}=-0.5$)	Hoffman
Group 21		M [N] at FPF	4.795	4.712	4.793	4.768	4.777
0°	z = -0.50 mm	σ_1 [MPa] at FPF	-43.870	-43.111	-43.852	-43.623	-43.706
		σ_2 [MPa] at FPF	-2.007	-1.973	-2.007	-1.996	-2.000
		τ_{12} [MPa] at FPF	**0.315**	0.309	0.315	0.313	0.314
		$f_{crit}(\sigma_1, \sigma_2, \tau_{12})$ at FPF	0.073	0.071	0.005	-0.050	-0.048
	z = -0.25 mm	σ_1 [MPa] at FPF	-11.868	-11.663	-11.863	-11.801	-11.823
		σ_2 [MPa] at FPF	-0.621	-0.610	-0.621	-0.618	-0.619
		τ_{12} [MPa] at FPF	-0.170	-0.167	-0.170	-0.169	-0.169
		$f_{crit}(\sigma_1, \sigma_2, \tau_{12})$ at FPF	0.020	0.019	0.000	-0.017	-0.017
45°	z = -0.25 mm	σ_1 [MPa] at FPF	-6.998	-6.877	-6.995	-6.959	-6.972
		σ_2 [MPa] at FPF	-1.522	-1.496	-1.522	-1.514	-1.517
		τ_{12} [MPa] at FPF	0.889	0.874	0.889	0.884	0.886
		$f_{crit}(\sigma_1, \sigma_2, \tau_{12})$ at FPF	0.013	0.012	**0.000**	-0.059	-0.059
	z = 0.25 mm	σ_1 [MPa] at FPF	16.788	16.498	16.781	16.694	16.725
		σ_2 [MPa] at FPF	8.695	8.544	8.691	8.646	8.662
		τ_{12} [MPa] at FPF	-4.085	-4.014	-4.083	-4.062	-4.069
		$f_{crit}(\sigma_1, \sigma_2, \tau_{12})$ at FPF	0.435	0.367	0.192	0.385	0.389
90°	z = 0.25 mm	σ_1 [MPa] at FPF	-3.144	**-3.089**	-3.142	-3.126	-3.132
		σ_2 [MPa] at FPF	12.384	12.170	12.379	12.315	12.338
		τ_{12} [MPa] at FPF	1.139	1.119	1.139	1.133	1.135
		$f_{crit}(\sigma_1, \sigma_2, \tau_{12})$ at FPF	0.619	0.620	0.384	0.585	0.586
	z = 0.50 mm	σ_1 [MPa] at FPF	-4.801	-4.718	-4.799	-4.774	-4.783
		σ_2 [MPa] at FPF	20.001	19.655	19.993	**19.889**	19.926
		τ_{12} [MPa] at FPF	1.624	1.596	1.623	1.615	1.618
		$f_{crit}(\sigma_1, \sigma_2, \tau_{12})$ at FPF	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		***M* [N] at LPF**	12.956	9.999	12.863	13.004	**12.948**

Applied increment size ΔM [N]: **0.001**