

DAMTEC® estra 3D est une sous-couche profilée d'un seul côté sous chapes flottantes. Que ce soit dans les bâtiments commerciaux ou industriels, par exemple les supermarchés et les entrepôts, **DAMTEC® estra 3D** permet une isolation acoustique durable et fiable. Elle constitue notre alternative ondulée aux isolations classiques aux bruits d'impacts sous chapes. Homologation auprès du DIBt en cours.

Design du Produit

Matériau: granulats de caoutchouc de haute qualité agglomérés par un liant élastomérique de polyuréthane

Échantillon de couleur:



Couleur: noire/multicolor

Surface: structure granuleuse, profilée d'un côté

Dimensions / Poids / Tolérances

Largeur de bande: 1.250 mm ($\pm 1,5$ %)

Longueur de rouleau: 8.000 mm ($\pm 1,5$ %)

Poids superficiel: 3.870 - 4.730 g/m²



13
KRAIBURG Relastec
GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel /
Germany
ETA-13/0572



Contrôles des produits

Résistance à la traction:	(ISO 1798) env. 0,4 N/mm ²
Allongement à la rupture:	(ISO 1798) env. 50%
Densité:	680 - 750 kg/m ³
Températures d'utilisation:	-30° jusqu'à 80°C
Coefficient de transmission de la chaleur:	(ISO 8302) 0,05 m ² K/W
Comportement au feu:	(EN 13501) E _{fl}
Compressibilité:	(DIN EN 12431) < 1,0 mm
Rigidité dynamique:	(EN 29052) < 20 MN/m ³
Compression maximale:	(EN 826) 0,10 N/mm ²
Amélioration de l'isolation au bruit de choc:	(ISO 140-8/ ISO 717-2) $\Delta L_w = 22$ dB sous chape ciment 50mm
VOC Émissions:	



Émissions: répond aux exigences d'AgBB



13
KRAIBURG Relastec
GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel /
Germany
ETA-13/0572



Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/damtec

page 2 de 3

Instructions de pose

La pose doit être effectuée conformément aux instructions de pose DAMTEC® estra.

Autres

Disclaimer:

Avec nos indications nous voulons vous donner des conseils en vertu de nos expériences et connaissances en toute âme et conscience. Cependant KRAIBURG RELASTEC ne peut pas donner une garantie pour le résultat du travail avec ses produits DAMTEC® au cas par cas, à cause des nombreuses utilisations possibles et des différentes conditions de stockage, traitement et du chantier, qui sont hors de notre contrôle. En cas de doute des essais doivent être effectués. Notre service technicien et commercial est à votre disposition pour tous renseignements nécessaires.



13
KRAIBURG Relastec
GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel /
Germany
ETA-13/0572



Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/damtec

page 3 de 3