

DAMTEC® sonic FiRe est une natte de protection des bâtiments spécialement ignifugée au sens de la norme DIN 18531 pour l'isolation des bruits d'impact sur les terrasses de toit, les balcons, les loggias et les coursives. **DAMTEC® sonic FiRe** possède un traitement ignifuge qui contribue à une réduction considérable de la charge d'incendie sur les toits plats, les balcons et les loggias. **DAMTEC® sonic FiRe** est un tapis de protection des bâtiments classé Broof (t1) pour l'isolation des bruits d'impact à l'extérieur, qui est considéré comme une "couverture dure" résistante aux flammes et à la chaleur rayonnante. **DAMTEC® sonic FiRe** est posé à cet effet dans des structures classiques avec des dalles en béton sur lit de gravillons et une isolation thermique par PIR, EPS ou XPS (toitures chaudes et inversées).

Matériau

Matériau:

granulés de caoutchouc recyclé (odeur de caoutchouc typique possible) liés avec du polyuréthane avec traitement ignifuge

Design du Produit

Couleur: noir/avec des particules de couleur bleue

Surface: Structure granulaire

Dimensions / Poids / Tolérances

Longueur de rouleau: 8000mm ($\pm 1,5 \%$)

Largeur de bande: 1250mm ($\pm 1,5 \%$)

Epaisseur (rouleau): 8mm ($\pm 1 \text{ mm}$)

Densité: environ 780 kg/m³kg/m³

Poids superficiel: environ 6,24kg/m²

Contrôles des produits

Résistance à la traction:	0,3N/mm ² (DIN EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	30% (DIN EN ISO 1798)
Comportement au feu:	Cfl S1 (DIN EN 13501-1) Broof (t1) (DIN EN 13501-5)
Températures d'utilisation:	-30° à 80°C
Charge de trafic:	env. 17 t/m ² à 10 % de déformation en compression env. 32 t/m ² à 15 % de déformation en compression env. 47 t/m ² à 20 % de déformation en compression (conformément à la norme DIN EN ISO 3386-2)
Perméabilité à l'eau:	présente de par la structure du matériau
Coefficient de dilatation thermique:	env 10 x 10 ⁻⁵ / °C
Dilatation sous humidité:	2% au minimum (selon la teneur en humidité et la situation de montage)
Perméabilité à la vapeur d'eau:	sd = 1m épaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de la vapeur d'eau (DIN EN ISO 12572)
Résistance à l'eau salée:	résiste conformément à DIN EN ISO 175 et DIN EN ISO 3386-2
Compatibilité:	doit être approuvé par le fabricant de membranes d'étanchéité
Résistance aux UV:	résiste conformément à DIN EN 1297 et DIN EN ISO 3386-2

Amélioration
d'impact:

des bruits *L'équivalence des produits DAMTEC® sonic et

DAMTEC® sonic FiRe a été confirmée par une mesure comparative.

Les valeurs mesurées ont été obtenues avec la structure complète de la couche spécifiée lors d'une mesure en laboratoire. (conformément à la norme ISO 10140).

*L'équivalence des produits DAMTEC® sonic et

DAMTEC® sonic FiRe a été confirmée par une mesure comparative.

Les résultats se trouvent dans le document technique pour les architectes et les planificateurs


"DAMTEC_sonic_D_v1_2024".

Remarque :

Les valeurs d'amélioration des bruits d'impact de la natte spéciale de protection des bâtiments DAMTEC® sonic ont été déterminées en liaison avec les structures classiques de toit-terrasse mentionnées dans la brochure technique. Les mesures ont été effectuées entre autres sur des sols en béton massif et des plafonds à poutres en bois et sont valables pour ces plafonds.

DAMTEC® sonic est uniquement destiné à une utilisation en extérieur. Ces valeurs ne sont pas valables individuellement pour le tapis et ne peuvent pas être transférées à d'autres sols.

Certifications:



Broof-t1, Cfl-s1