



1. Secteur d'applications

NPS TOP ACOUSTIC rubber ecomat est une sous-couche acoustique sous revêtements de sol pour la réduction des bruits d'impact.

2. Matériaux

Granulés de caoutchouc avec agent de liaison PU élastomère

3. Apparence

Couleur: noire
Surface: lisse avec structure granuleuse

4. Mesures/Tolérances

Largeur:	1,000 mm	± 1.5 %
Longueur:	sur demande	± 1.5 %
Épaisseur:	2, 3, 4, 5	± 0.6 mm

5. Caractéristiques

Densité:	760 - 860 kg/m ³	
Résistance à la dilatation:	> 0.3 N/mm ²	(ISO 1798)
Allongement à la rupture:	> 30 %	(ISO 1798)
Résistance à la température:	- 30°C to 80°C	
Comportement au feu :	E _{fl}	

Amélioration de l'isolation
Au bruit de choc:

(ISO 10140 / ISO 717)

$\Delta L_W = 16\text{dB}$ - 2mm sous une chape de 45mm

$\Delta L_W = 19\text{dB}$ - 3mm sous une chape de 45mm

$\Delta L_W = 20\text{dB}$ - 4mm sous une chape de 45mm

$\Delta L_W = 21\text{dB}$ - 5mm sous une chape de 45mm

(ASTM E2179 / E 989)

$\Delta IIC = 20\text{dB}$ - 2mm sous une chape de 45mm

$\Delta IIC = 23\text{dB}$ - 3mm sous une chape de 45mm

$\Delta IIC = 23\text{dB}$ - 4mm sous une chape de 45mm

$\Delta IIC = 24\text{dB}$ - 5mm sous une chape de 45mm

Autres rapports (sur demande)

6. Instructions de pose:

La pose doit être effectuée conformément aux instructions de pose **NPS TOP ACOUSTIC rubber ecomat**.

7. Autre:

Posés sur une sous-couche isolante, les revêtements de sol peuvent modifier leur comportement physique vis-à-vis des chaises à roulettes et du poinçonnement rémanent après application d'une charge statique. Pour la pose sur une sous-couche isolante, utilisez seulement des revêtements de sol qui ont été déclarés aptes à cet emploi par leurs fabricants. Lors de la pose, observez le mode d'emploi et les directives de traitement du fabricant de colle et du fabricant de revêtement de sol. En cas de doute, demandez conseil au service technique du fabricant.