

KRAITEC® top PV est un paillet de protection pour constructions visant à protéger les joints et isolations de dommages mécaniques au sens de la norme DIN 18531, 18533 18535 et la directive toit plat. **KRAITEC® top PV** est utilisé comme support de protection, et, sur les installations photovoltaïques, comme couche séparatrice. **KRAITEC® top PV** possède un revêtement sous-jacent en film servant de couche séparatrice intégrée (barrière arrêtant les plastifiants) en cas d'incompatibilité avec les lés d'étanchéité. Présente également un coefficient de friction $\geq 0,6$ (voir les données ci-dessous).

Matériau

Matériau:

Granulés en caoutchouc recyclés (arôme de caoutchouc typique possible) alliés à du polyuréthane, recouverts sur une face de film composite.

Design du Produit

Couleur:	noir/coloré parsemé
Surface:	Structure granulée
Face inférieure:	Structure de film bleu (excédent sans fonction de pose survenant lors de la production)

Dimensions / Poids / Tolérances

Longueur de rouleau:	sur demande $\pm 1,5 \%$
Largeur de bande:	1250 mm $\pm 1,5 \%$ coupes : sur demande
Epaisseur (rouleau):	6,8,10,12 mm $\pm 0,6$ mm
Densité:	810 kg/m ³
Laminage:	Film composite à plusieurs strates Compatible avec PVC

Poids superficiel:	4,86 kg/m ² (pour 6 mm)
	6,48 kg/m ² (pour 8 mm)
	8,10 kg/m ² (pour 10 mm)
	9,72 kg/m ² (pour 12 mm)

Contrôles des produits

Coefficient de frottement:	$\mu \geq 0,6$ selon la composition et l'ancienneté des lés du toit *Mesure en laboratoire sur des lés de toitures en PVC secs
Résistance à la traction:	0,6 N/mm ² (DIN EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	40 % (DIN EN ISO 1798)
Comportement au feu:	Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Performances environnementales:	-Résistance à la putréfaction -Compatibilité avec l'eau
Charge de trafic:	pour une épaisseur de 8 mm = 19 t/m ² pour un tassement de 10 % 50 t/m ² pour un tassement de 20% (en s'appuyant sur la norme DIN EN ISO 3386-2)
Dilatation sous humidité:	2 % au minimum (selon la teneur en humidité et la situation de montage)
Résistance aux UV:	résiste conformément à DIN EN 1297 et DIN EN ISO 3386-2
Migration du plastifiant:	Inhibée grâce au revêtement en film composite

Instructions de pose

La pose est effectuée conformément aux instructions de pose de **KRAITEC® top PV**

Autres

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/kraitec

page 2 de 3

- Autre:** Compatibilité : En raison du grand nombre de membranes d'étanchéité disponibles dans le commerce avec différentes formulations, la compatibilité (par exemple avec les plastifiants ou le blocage) doit être approuvée par le fabricant de la membrane d'étanchéité.
- Exclusion de responsabilité:** Riches de nos tests et de notre expérience, nous souhaitons, avec nos informations, vous conseiller en notre âme et conscience et vous faire profiter de nos connaissances. Cependant, KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG ne peut garantir le résultat du traitement des produits KRAITEC® dans chaque cas en raison de la multitude de possibilités d'application et des conditions de stockage, de traitement et de chantier sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Il convient de procéder à des essais de son propre chef. Notre service technique à la clientèle se tient volontiers à votre disposition.