


Série de type DAMTEC® vibra

Secteur de performance


Domaine d'application statique
jusqu'à [N/mm²]

0,28
Pic de pression
jusqu'à [N/mm²]

1,50
Matériau granulés de caoutchouc et caoutchouc cellulaire fin lié avec élastomère PU

Couleur noir/anthracite ou noir/anthracite/coloré

Surface Structure des granulés

Épaisseur 15 | 20 | 30 mm (±1,0 mm)

Largeur 1.250 mm (±1,5 %)


Longueur 15/1 | 20/1 | 30/1 mm/m (±1,5 %)

Autres dimensions sur demande (pièces découpées et matricées aussi)

Propriété du matériau	Valeur	Procédure de contrôle	Remarque
Résistance à la traction	> 0,5 N/mm²	ISO 1798	
Allongement de rupture	> 50 %	ISO 1798	
Pression maximale du matériau	0,28 N/mm²	EN 826	
Module de rigidité dynamique	0,06 - 0,85 N/mm³	DIN 53513	dépend de la configuration, charge et fréquence
Fréquences propres	11-25 Hz		dépend de la configuration, charge et fréquence
Température d'utilisation	-30 à +80 °C		
Inflammabilité	classement E	EN 13501-1	normalement inflammable
Masse volumique	600 - 700 kg/m³		

Toutes les indications et données présentées s'appuient sur le niveau actuel de nos connaissances. Elles sont soumises aux tolérances habituelles de fabrication et ne constituent en aucun cas des propriétés garanties. Sous réserves de modifications.

Courbe de déflexion




Contrôle entre des plaques d'acier plates et parallèles, enregistrement au 3ème cycle, contrôle à température ambiante.

Mesure d'après la norme DIN EN 826

Vitesse d'essai $v = 1\%$ de l'épaisseur/s

Facteur de forme $q = 3,75$

Module de rigidité dynamique




Essai dynamique:

Excitation avec une amplitude de vibration de $\pm 0,25$ mm pour 10 Hz

Mesure d'après la norme DIN 53513

Facteur de forme $q = 3,75$


Fréquences propres



Fréquences propres d'un système vibratoire à un degré de liberté, comprenant une masse rigide et un appui élastique en DAMTEC® vibra 280 sur structure rigide.

Facteur de forme $q = 3,75$

Isolation de vibration



La figure représente la puissance d'isolation pour une masse oscillante unique en DAMTEC® vibra 280 sur structure rigide.

Paramètre: Mesure de transmission de puissance en dB, l'efficacité d'isolation en %.

DISCLAIMER:

Avec nos indications nous voulons vous donner des conseils en vertu de nos expériences et connaissances en toute âme et conscience. Cependant KRAIBURG Relastec ne peut pas donner une garantie pour le résultat du travail avec ses produits DAMTEC® vibra au cas par cas, à cause des nombreuses utilisations possibles et des différentes conditions de stockage, traitement et du chantier, qui sont hors de notre contrôle. En cas de doute des essais doivent être effectués. Notre service technique et commerciale est à votre disposition pour tous renseignements nécessaires.

La fiche technique données n'est pas soumise à un service d'actualisation! Toutes les informations sont sans garantie.
La dernière version de ce document est disponible sur www.kraiburg-relastec.com/damtec