

DAMTEC® sonic drain plus**Fiche Technique no. 9216 - R - 03**

Version: juillet 2024

DAMTEC®.sonic drain plus est un paillet de protection spécial au sens de la norme DIN 18531 visant à l'isolation phonique des terrasses de toit, des balcons et des loggias. DAMTEC®.sonic drain plus est ainsi posé dans le cadre de constructions classiques, à l'aide de plaques de béton sur lit de gravillons et d'une isolation thermique par PIR, EPS ou XPS (toiture chaude et inversée).

Matériau

Matériau:

Granulés de caoutchouc recyclés alliés à de l'élastomère de polyuréthane.


Design du Produit

Couleur: noir à particules de couleur bleues
Surface: revêtement en non-tissé
Face inférieure: structure granuleuse, profilée

Dimensions / Poids / Tolérances

Longueur de rouleau: 8,0 m $\pm$ 1,5 %
Largeur de bande: 1 200 mm $\pm$ 1,5 %
Epaisseur (rouleau): 15/6 mm $\pm$ 1,0 mm

Profil:



Densité: 700 - 800 kg/m³
Poids superficiel: 7,5 kg env.

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/kraitec

page 1 de 4

Contrôles des produits

Résistance à la traction:	0,3 N/mm ² (DIN EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	30% (DIN EN ISO 1798)
Comportement au feu:	Efl (DIN EN 13501-1)
Températures d'utilisation:	-30° à 80°C
Charge de trafic:	0,95 t/m ² pour un tassement de 10 % 1,88 t/m ² pour un tassement de 15% 3,18 t/m ² pour un tassement de 20% (en s'appuyant sur la norme DIN EN ISO 3386-2)
Rigidité dynamique:	$s' \approx 22 \text{ MN/m}^3$ (valeur moyenne selon DIN EN)
Coefficient de dilatation thermique:	$10 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ (en s'appuyant sur la norme DIN EN 13471) soit une altération de la longueur de 1mm pour 1000 mm pour $\Delta T = 10 \text{ K}$
Résistance thermique:	$R = 0,207 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (EN 12664:2001)
Dilatation sous humidité:	2 % au minimum (selon la teneur en humidité et la situation de montage)
Compatibilité:	$\lambda = 0,07 \text{ W/mK}$
Amélioration des bruits d'impact:	complète de la couche spécifiée lors d'une mesure en laboratoire. (conformément à la norme ISO 10140). Les résultats se trouvent dans le document technique pour les architectes et les planificateurs "DAMTEC_sonic_D_v1_2024".

Remarque :

Les valeurs d'amélioration des bruits d'impact de la natte spéciale de protection des bâtiments **DAMTEC® sonic drain plus** ont été déterminées en liaison avec les structures classiques de toit-terrasse mentionnées dans la brochure technique. Les mesures ont été effectuées entre autres sur des sols en béton massif et des plafonds à poutres en bois et sont valables pour ces plafonds.

DAMTEC® sonic drain plus est uniquement destiné à une utilisation en extérieur. Ces valeurs ne sont pas valables individuellement pour le tapis et ne peuvent pas être transférées à d'autres sols.

DAMTEC® sonic drain plus

Fiche Technique no. 9216 - R - 03

Version: juillet 2024

Compressibilité: $c \leq 2\text{mm}$ (selon DIN EN 12431)

Capacité d'évacuation de l'eau:

Direction d'application des forces : MD Dur/dur	Gradient hydraulique $i=0,010$	Gradient hydraulique $i=0,020$
2 kPa	0,143 l / (m·s)	0,228 l / (m·s)
15 kPa	0,078 l / (m·s)	0,129 l / (m·s)
50 kPa	0,008 l / (m·s)	0,018 l / (m·s)

(DIN EN ISO 12958* 08.2010)

Perméabilité à l'eau:

	Coefficient de perméabilité à l'eau k_v , const. à 20 °C	Permittivité à 20 °C
2 kPa	0,0049 m/s	0,29 1/s
20 kPa	0,0036 m/s	0,25 1/s
200 kPa	0,0010 m/s	0,11 1/s

(DIN 60500-4)

Instructions de pose

La pose est effectuée conformément aux instructions de pose de **DAMTEC® sonic drain plus**.

Autres

Autre:

Compatibilité : En raison du grand nombre de membranes d'étanchéité disponibles dans le commerce avec différentes formulations, la compatibilité (par exemple avec les plastifiants ou le blocage) doit être approuvée par le fabricant de la membrane d'étanchéité.

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/kraitec

page 3 de 4

Exclusion de responsabilité: Riches de nos tests et de notre expérience, nous souhaitons, avec nos informations, vous conseiller en notre âme et conscience et vous faire profiter de nos connaissances. Cependant, KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG ne peut garantir le résultat du traitement des produits KRAITEC® dans chaque cas en raison de la multitude de possibilités d'application et des conditions de stockage, de traitement et de chantier sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Il convient de procéder à des essais de son propre chef. Notre service technique à la clientèle se tient volontiers à votre disposition.