

Gruca Wolski s.c.

Agencja Tłumaczy

Al. NMP 75/1, 42-200 Częstochowa tel. (034) 3244871; (034) 3656832; fax. (034) 3683648 tel. kom. 0601511006 e-mail: gruca-wolski@post.pl

Tłumaczenie z języka niemieckiego

Wskaźnik izolacyjności akustycznej według DIN EN 20140-3

Pomiar izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych elementów budowlanych na stanowisku próbnym Zleceniodawca: Press Glas S.A., 42-262 Poczesna System: float 6 mm/ 16 Ar / termofloat 4 mm



Budowa próbki do badań

Szyba zespolona ze szkła izolacyjnego Wymiary zewnętrzne: 1230 mm x 1480

Struktura szyby: 6 / 16 / 4

Wypełnienie w przestrzeni międzyszybowej:

Argon

Masa powierzchniowa: 25 kg/m² Temperatura szyby: 21 °C

Data przeprowadzenia badania: 16 marca 2005 Otwór próbny: $1,25 \text{ m} \times 1,50 = 1,88 \text{ m}^2$ Ściana działowa na stanowisku próbnym: betonowa ściana podwójna,

rama do osadzania szyby

Odgłos próbny: szum różowy

Pomieszczenia próbne:

 $V_{nad} = 101 \text{ m}^3$

 $V_{odb} = 67,5 \text{ m}^3$

Maksymalny wskaźnik izolacyjności akustycznej R_{w,max} = 62 dB (w odniesieniu do powierzchni próbnej)


Sposób zamocowania:

Szyba osadzona w otworze próbnym i podtrzymywana z obu stron przez listwy do podtrzymywania szkła (25mmx25mm); Brzeg szyby został z obu stron uszczelniony plastycznym środkiem uszczelniającym.

Klimat w pomieszczeniach próbnych 21°C /35%

wilgotności względnej

f W Hz	RWdB
50	37,0
63	19,7
80	27,0
100	26,9
125	25,9
160	16,4
200	18,7
250	24,3
315	24,6
400	26,7
500	30,9
630	34,5
800	40,2
1000	44,9
1250	46,9
1600	44,5
2000	39,3
2500	41,9
3150	40,0
4000	44,2
5000	47,9





Gruca Wolski s.c.

Agencja Tłumaczy

Al. NMP 75/1, 42-200 Częstochowa tel. (034) 3244871; (034) 3656832; fax. (034) 3683648 tel. kom. 0601511006

e-mail: gruca-wolski@post.pl

Tłumaczenie z języka niemieckiego

[Przyp. tł.: na diagramie pieczątka okrągła z napisem:] Laboratorium techniki pomiarowej dźwieku i ciepła, jednostka kontroli izolacji dźwiękowych i termicznych w Rosenheim.

Ocena według EN ISO 717-1 (w pasmach tercjowych):

 $R_{vv}(C;C_{vv}) = 34(-1;-5)dB$

Centrum ds. Izolacji Dźwiękowych

 $C_{50-3150} = -1 \text{ dB}$

 $C_{100-5000} = 0 \text{ dB}$

 $C_{50-5000} = 0 \text{ dB}$

 $C_{tr,50-3150} = -5 \text{ dB}$ $C_{tr,100-5000} = -5 \text{ dB}$

 $C_{tr,50-5000} = -5 \text{ dB}$

Sprawozdanie z badania nr: 163 29617/Z01

ift Rosenheim

z up. Bernd Saß, mgr inż. (FH) [podpis nieczytelny]

zast. kierownika jednostki kontroli

18 marca 2005

Częstochowa, dnia 07.06.2005

Rep. nr 191/2005/1

Niniejszym potwierdzam zgodność tłumaczenia z przedłożoną kopią dokumentu sporządzonego w języku niemieckim

Nr uprawnień: A 021/107/04 z dnia 15.09.2004

mgr Katarzyna Gap