

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH GRYFITLAB

ul. Prosta 2, Łozienica, 72-100 Goleniów tel. (091) 431 82 42, fax (091) 418 97 57, kom. 607-900-481 www.gryfitlab.com, e-mail: contact@gryfitlab.com

Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych elementu budowlanego

Sprawozdanie z badań

nr GLA-1288.8/16

Zleceniodawca

PRESS GLASS S.A. Nowa Wieś ul. Kopalniana 9 42-262 Poczesna

Badany obiekt:	Szkło warstwowe z folią akustyczną		
Opis:	12,76 aku		
Budowa:	VSG (FL 6/ 0,76 PVB SC/ FL 6) kl.1/B/1		
Wymiary:	1230mm x 1480mm		
Schemat:	12,76 aku		

Wskaźnik	R _w (C; C _{tr})	STC	ОІТС
Podstawa	PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
Wartość	40 (-1; -3) dB	40 dB	35 dB

Łozienica, 5.12.2016

dr Krzysztof Mech Kierownik Laboratorium Akustyki