ENGLISH

General Information

3M™ ESPE™ RelyX™ Luting 2 is a self-curing, radiopaque, fluoride-releasing, resin-modified glass ionomer luting cement. The cement consists of a base and catalyst paste packaged in the 3M™ ESPE™ Clicker™ Dispensing System. The paste/paste formulation offers greater convenience over the traditional powder/liquid cement systems. The cement is available in a white shade.

Indications

Cementation of:

- Porcelain fused to metal (PFM) crowns and bridges
- Metal crowns, inlays, and onlays
- Crowns made with all-alumina or all-zirconia cores such as 3M™ ESPE™ Lava™ or Procera® AllCeram
- Prefabricated and cast post
- Orthodontic bands and appliances

Contraindications

RelyX™ Luting 2 cement is not indicated for composite or porcelain inlays or onlays, or composite or all-ceramic crowns not having all-alumina or all-zirconia cores.

Use of some tooth preparation treatments is contraindicated as their residue may adversely affect bond strength or the setting reactions (e.g.,Tubulicid Red). Contact your local 3M ESPE representative or the 3M ESPE Customer Care for specific details.

Precautionary Information for Patients:

This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. Avoid use of this product in patients with known acrylate allergies. If prolonged contact with oral soft tissue occurs, flush with large amounts of water. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed, remove the product if necessary and discontinue future use of the product.

This product contains potassium persulfate, which may produce an allergic reaction. Potassium persulfate may trigger an allergic respiratory reaction in certain individuals. This product may not be appropriate for use in those individuals with known sensitivity to sulfites, since a cross-reaction may occur with potassium persulfate.

Precautionary Information for Dental Personnel:

This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. To reduce the risk of allergic response, minimize exposure to these materials. In particular, avoid exposure to uncured product. If skin contact occurs, wash skin with soap and water. Use of protective gloves and a no-touch technique is recommended. Acrylates may penetrate commonly used gloves. If product contacts glove, remove and discard glove, wash hands immediately with soap and water and then re-glove. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed.

3M ESPE MSDS information can be obtained from www.3MESPE.com or contact your local subsidiary.

Instructions for Use

Preparation

1. Pulp protection: Cover areas in close proximity to the pulp by applying small amounts of hard-setting calcium hydroxide material or resin-modified glass ionomer liner (e.g. 3M™ ESPE™ Vitrebond™ Light Cure Glass Ionomer Liner/Base) prior to taking an impression for the final restoration.
2. Remove the temporary restoration and thoroughly clean the preparation of any temporary cement residue using an oil-free pumice paste. Rinse the prepared tooth or cavity with a water spray, and dry with air, cotton, or a paper tip. Leave tooth surface moist. Do not over dry.
3. Try in final restoration and check for fit. Adjust if necessary.
4. Thoroughly clean the bonding surface of the restoration.
5. Keep area isolated from blood and saliva contamination during cementation process.

Directions

1. Application
   - 1.1. Remove cap from the Clicker dispenser by holding down the cap lever and sliding the cap off of the dispenser.
   - 1.2. For first time use from a new cartridge, dispense a small amount of material to ensure even dispensing. Discard this material.
   - 1.3. Fully depress clicker lever to dispense “1 Click” of cement onto mix pad. Allow paste to fully extrude, then release lever. Repeat dispensing process for additional material. The paste is automatically dispensed in equal volumes. (The actual weight ratio dispensed is 1.3:1)
   - 1.4. **Note:** Dispense and mix cement immediately prior to use to avoid water evaporation and drying out of the cement pastes.
   - 1.5. Wipe the dispenser tips clean with gauze to prevent cross contamination of the two pastes.
   - 1.6. Replace cap by sliding onto dispenser until securely latched and an audible click is heard.
   - 1.7. Using a plastic or metal cement spatula, mix the pastes together for 20 seconds until a uniform color is achieved. Avoid the incorporation of air bubbles.
   - 1.8. The working time of the mixed cement is 2.5 minutes at 23°C/73°F. Higher temperatures and longer mix times may shorten the working time. Lower temperatures will lengthen the working time.
   - 1.9. Apply a thin layer of cement to the inside surface of the restoration. The cement may also be applied directly to the tooth surface for inlay/onlay restorations.
   - 1.10. Seat the restoration with light pressure. Maintain light pressure on the restoration to hold proper positioning during setting process.
2. Clean Up and Finishing
   - 2.1. Remove excess cement when it has reached a waxy stage after 2 minutes from placement in the mouth. Use a suitable instrument (e.g. scaler, explorer) for this process.
   - 2.2. Finish restoration and check occlusion when material has completely set after 5 minutes from placement in the mouth.

Storage and Use

This product is designed to be used at room temperature. If stored in cooler allow product to reach room temperature prior to use. Shelf life at room temperature is 24 months. Ambient temperatures routinely higher than 27°C/80°F may reduce shelf life. See outer package for expiration date.

Do not allow the pastes to dry out. Store with cap securely attached to the dispenser.

Disinfect the product using an intermediate level disinfection process (liquid contact) as recommended by the CDC and endorsed by the ADA. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings - 2003 (Vol.52; No. RR-17), Centers for Disease Control and Prevention.

Disposal – See the Material Safety Data Sheet (available at www.3MESPE.com or through your local subsidiary) for disposal information.

Customer Information

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Caution: US Federal Law restricts this device to sale or use on the order of a dental professional.

Warranty

3M ESPE warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M ESPE MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user’s application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE’s sole obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

E **ESPAÑOL**

Información general

3M™ ESPE™ RelyX™ Luting 2 es un cemento de ionómero de vidrio modificado con resina, liberador de flúor, radiopaco, de autopolimerización. El cemento consiste en una pasta base y otra catalizadora, disponible en el exclusivo sistema dispensador Clicker™ de 3M™ ESPE™. La presentación pasta/pasta ofrece mayores ventajas que los sistemas tradicionales de cementos polvo/líquido. El cemento está disponible en tono blanco.

Indicaciones

Cementación de:

- Puentes y coronas de porcelana unida a metal (PFM)
- Coronas, inlays y onlays de metal
- Coronas fabricadas con núcleos de sólo aluminio o circonia como 3M™ ESPE™ Lava™ o Procera® AllCeram
- Poste fundido y prefabricado
- Aparatos y bandas ortodónticas

Contraindicaciones

El cemento RelyX™ Luting 2 no está indicado para inlays u onlays de resina o porcelana. Tampoco está indicado para coronas de resina o de sólo porcelana que no tengan núcleo de alúmina o sólo circonia.

El uso de algunos procedimientos para la preparación del diente están contraindicados, ya que los residuos de estos pueden afectar de forma adversa la fuerza de adhesión, así como a las reacciones de polimerización. (E.G. Tubulicid Red). Contacte su representante local de 3M ESPE o al Servicio de Atención al Cliente de 3M ESPE para detalles específicos.

Información Preventiva Para Los Pacientes:

Este producto contiene sustancias que pueden causar una reacción alérgica por contacto con la piel en determinadas personas. Evite el uso de este producto en pacientes con alergia conocida al acrilato. Si se produce un contacto prolongado del material con el tejido blando oral, lave con abundante agua. Si se presenta una reacción alérgica, busque atención médica si es necesario, retire el producto y suspenda su uso.

Este producto contiene persulfato de potasio, que puede producir una reacción alérgica. El persulfato de potasio puede desencadenar una reacción alérgica respiratoria en algunas personas. El uso de este producto podría no ser apropiado en personas con sensibilidad conocida a los sulfitos, lo que podría ocasionar una reacción cruzada con el persulfato de potasio.

Información Preventiva Para Personal De Clínicas Odontologicas:

Este producto contiene sustancias que pueden causar una reacción alérgica por contacto con la piel en determinadas personas. Minimice la exposición a estos materiales para reducir el riesgo de una respuesta alérgica. Especialmente, evite la exposición al producto no polimerizado. Si ocurre algún contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Se recomienda el uso de guantes de protección y emplear una técnica sin contacto. Los acrilatos pueden penetrar los guantes de uso común. Si el producto entra en contacto con los guantes, quíteselos y deséchelos, lávese las manos inmediatamente con agua y jabón y después vuelva a ponerse guantes. Si se presenta una reacción alérgica, busque atención médica según necesite.

Las fichas de datos sobre seguridad de materiales de 3M ESPE pueden obtenerse de www.3MESPE.com o comunicándose con su subsidiaria local.

Instrucciones De Uso

Preparación

1. Protección pulpar: Cubra las zonas que estén muy cerca de la pulpa aplicando pequeñas cantidades de hidróxido de cálcio de endurecimiento duro o revestimiento de ionómero de vidrio modificado con resina (por ejemplo, base/revestimiento de ionómero de vidrio fotopolimerizable 3M™ ESPE™ Vitrebond™) antes de tomar una impresión para la restauración final.
2. Retire la restauración provisional y elimine totalmente cualquier residuo de cemento usando una pasta de piedra pómez libre de aceite. Enjuague la preparación o la cavidad con un chorro de agua-aire y seque con aire, algodón o una punta de papel. Deje húmeda la superficie del diente. No deseque.
3. Pruebe la restauración final y verifique su ajuste. Ajuste si es necesario.
4. Limpie completamente la superficie de adhesión de la restauración.
5. Durante el proceso de cementación, mantenga el área aislada para evitar la contaminación con sangre o saliva.

Instrucciones

1. Aplicación
   - 1.1. Retire la tapa del dispensador Clicker presionando la palanca de la tapa hacia abajo y deslizándola hacia afuera.
   - 1.2. Cuando utilice por primera vez un cartucho nuevo, dispense una pequeña cantidad de material para asegurarse que la dosis dispensada sea uniforme. Deseche este material.
   - 1.3. Presione completamente la palanca del Clicker para dispensar “1 Clic” de cemento sobre el bloque de mezcla. Deje que la pasta termine de salir completamente antes de soltar la palanca del Clicker. Repita el procedimiento para dispensar material adicional. La pasta se dispensa automáticamente en cantidades iguales. (La proporción del peso real dispensada es de 1.3:1)
   - 1.4. **Nota:** Dispense y mezcle el cemento inmediatamente antes de su uso para evitar la evaporación de agua y el consiguiente secado de la pasta de cemento.
   - 1.5. Limpie las puntas del dosificador con una gasa seca en alcohol para evitar la contaminación cruzada entre las pastas.
   - 1.6. Vuelva a poner la tapa deslizándola en el dispensador hasta que se enganche firmemente, asegurándose de escuchar con claridad un “clic”.
   - 1.7. Utilizando una espátula para cemento metálica o plástica, mezcle las pastas durante 20 segundos hasta lograr un color uniforme. Evite la formación de burbujas de aire.
   - 1.8. Una vez mezclado, el tiempo de trabajo del cemento es de 2.5 minutos a 23°C/73°F. A temperaturas más elevadas, los tiempos de mezcla pueden reducir el tiempo de trabajo. A temperaturas más bajas, los tiempos de mezcla pueden aumentar el tiempo de trabajo.

3M ESPE

RelyX™ Luting 2

Luting Cement

Cemento Luting

Cimento de Ionômero de Vidro Modificado por Resina
Цемент для фиксации

루팅 시멘트

黏著劑

Instructions for use
Инструкция по применению
Instrucciones de uso
Instruções de Uso
사용설명서
操作指引

01/2009
3M ESPE
Dental Products
44-0007-4732-7

1.9. Aplique una capa delgada de cemento a la superficie interna de la restauración. En el caso de restauraciones tipo inlay/onlay, el cemento también puede aplicarse directamente sobre la superficie del diente.

1.10. Asiente la restauración aplicando una ligera presión. Presione ligeramente la restauración durante todo el proceso de fraguado del cemento para asegurar su correcta posición.

2. Limpieza y terminado

2.1. Retire el exceso de cemento una vez que haya adquirido una consistencia similar a la cera (después de 2 minutos de su colocación en la boca). Utilice un instrumento apropiado para la eliminación de excedentes (por ejemplo una cureta, explorador).

2.2. Una vez que el cemento haya fraguado completamente, después de transcurridos 5 minutos de su colocación, proceda con la terminación de la restauración y verifique la oclusión.

Almacenamiento Y Uso

Este producto está diseñado para usarlo a temperatura ambiente. Si se almacena en un refrigerador, deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de usar. El período de validez tiempo de vida de almacenamiento a temperatura ambiente es de 24 meses. La temperatura ambiente rutinariamente superior a 27°C puede reducir la vida de almacenamiento. Vea en el exterior del empaque la fecha de caducidad.

Evite que las pastas se sequen. Antes de su almacenamiento, verifique que la tapa esté perfectamente ajustada al dispensador.

Desinfecte el producto mediante un proceso de desinfección de nivel intermedio (contacto líquido) según las recomendaciones del CDC y avalado por la ADA. Lineamientos para el control de infecciones en ambientes de servicios de atención a la salud oral 2003 (Vol.52; No. RR-17), Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Eliminación - Vea la ficha de datos sobre seguridad de materiales (disponible en www.3MESPE o a través de su subsidiaria local) para información sobre eliminación.

Información para el cliente

Ninguna persona está autorizada a proporcionar información alguna que difiera de la proporcionada en esta hoja de instrucciones.

Precaución: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta o uso de este aparato bajo prescripción de profesionales odontológicos.

Garantía

3M ESPE garantiza que este producto carecerá de defectos en el material y la fabricación. 3M ESPE NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, INCLUSO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para la aplicación que desee. Si este producto presentara defectos dentro del período de garantía indicado arriba, el único remedio y la única obligación de 3M ESPE, será el reemplazo o reparación del producto 3M ESPE.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Excepto en los casos en los que la ley lo prohíba, 3M ESPE no será responsable de ninguna pérdida o ningún daño que surja por causa del producto, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o emergentes, sin importar la teoría que se sostenga, incluso garantía, contrato, negligencia o estricta responsabilidad.

P PORTUGUÊS

Informações Gerais

O 3M™ ESPE™ RelyX™ Luting 2 é um cimento de vedação iônomero de vidro radiopaco, liberador de fluoreto, de curagem automática, modificado por resina. ™Este cimento é composto por pasta base e pasta catalisadora e esta disponível na forma de clicker. A formulação de pasta/pasta oferece uma maior conveniência do que o cimento tradicional pó/líquido. O cimento está disponível na cor branca.

Indicações

Cimentação de:

- Coroas e pontes de porcelans fundidas no metal (PFM)
- Inlays e onlays de metal
- Coroas feitar com núcleos totalmente de alumínio ou de zircônia como 3M™ ESPE™ Lava™ or Procera® AllCeram
- Haste de gesso e pré-fabricada
- Faixas e aparelhos ortodônticos

Contra-indicações

O cimento RelyX™ Luting não é indicado para inlays ou onlays em Resina composta ou de porcelana ou coroas compostas ou totalmente em cerâmica não tendo núcleos totalmente em alumina ou em zircônia.

o uso de tratamentos para preparação do dente são contra-indicados pois podem afetar a força de adesão ou as reações de presa. Entre em contato com o representante local da linha direta especial para o cliente da 3M ESPE para obter detalhes específicos.

Informações de precauções para os pacientes:

Este produto contém substâncias que podem causar uma reação alérgica pelo contato com a pele em algumas pessoas. Evite usar este produto em pacientes alérgicos a acrilatos. Se ocorrer o contato prolongado com o tecido mole da cavidade oral, lave com grande quantidade de água. Se ocorrer uma reação alérgica, procure assistência médica, remova o produto se necessário e interrompa o futuro uso do produto.

Este produto contém persulfato de potássio, que pode produzir uma reação alérgica. O persulfato de optássio pode iniciar reação alérgica respiratória em certos indivíduos. Este produto pode não ser adequado para uso em indivíduos com sensibilidade conhecida a sulfetos, já que uma reação cruzada pode ocorrer com o persulfato de potássio.

Informações de precauções para o pessoal da área odontológica:

Este produto contém substâncias que podem causar uma reação alérgica pelo contato com a pele em algumas pessoas. Para reduzir o risco de reação alérgica, minimize a exposição à esses materiais. Principalmente, evite a exposição a resinas não polimerizadas. Se ocorrer contato com a pele, lave-a com água e sabão. Recomenda-se usar luvas e técnicas que evitam o contato. Os acrilatos podem penetrar em luvas usadas. Se o selante corroer a luva, remova a mesma e descarte-a. Lave as mãos imediatamente com água e sabão e coloque outra luva. Se ocorrer uma reação alérgica, procure assistência médica conforme necessário.

As informações sobre o 3M ESPE MSDS podem ser obtidas no site www.3MESPE.com ou entre em contato com a sua subsidiária local.

Instruções de uso

Preparo

1. Proteção Pulpar: Cubra áreas em proximidade da polpa aplicando pequenas quantidades de material de hidróxido de ajuste difícil ou de membrana de iônomero de vidro modificado por resina (por exemplo membrana/base de iônomero de vidro de curagem leve 3M™ ESPE™ Vitrebond™) antes de uma impressão para a restauração final.
2. Remova a restauração provisória e todo cimento temporário residual. Limpe todo o preparo com pasta de pedra-pomes livre de óleo. Deixe a superfície do dente umedecida. Não seque demais.
3. Teste a restauração final e verifique a oclusão. Ajuste se necessário.
4. Limpe toda a superfície interior da restauração indireta.
5. Mantenha a área isolada de contaminação de sangue e saliva durante o processo de cimentação.

Instruções

1. Aplicação

1.1. Para remover a tampa do Clicker, segure-o com uma mão e com a outra, remova a tampa do clicker abaixando uma pequena alavanca localizada na própria tampa.

1.2. Na primeira vez em que for usar o dispensador, dispense uma pequena quantidade do material para garantir que o material esteja sendo proporcionado igualmente. Descarte esta primeira porção.

1.3. Pressione completamente a alavanca para dispensar "1 clique" de cimento no bloco de mistura. Deixe que a pasta saia completamente para então, soltar a alavanca. Repita este processo para dispensar mais material. A pasta é dispensada automaticamente em volumes iguais. (Iguais na proporção de peso de 1.3:1)

1.4. **Nota:** Dispense e misture o cimento imediatamente antes da utilização para evitar a evaporação da água e o ressecamento das pastas de cimento.

1.5. Limpe as pontas do dispensador em Clicker com gaze para prevenir contaminação cruzada das duas pastas.

1.6. Coloque a tampa no clicker deslizando-a até a alavanca, até garantir que a mesma esta travada.

1.7. Usando uma espátula de metal ou plástico, misture as pastas por 20 segundos até a cor ficar homogênea. Evite a incorporação de bolhas de ar.

1.8. O tempo de trabalho desde o início da mistura do cimento é de 2,5 minutos a temperatura ambiente de 23°C. Altas temperaturas e manipulação vigorosa diminuem o tempo de trabalho. Baixas temperaturas aumentarão o tempo de trabalho.

1.9. O tempo de trabalho pode ser aumentado fazendo-se a mistura sobre uma placa fria. O cimento também pode ser aplicado diretamente na superfície do dente para restaurações indiretas inlay e onlay.

1.10. Assente a restauração com uma leve pressão. Mantenha pressão sobre a mesma para assegurar sua posição durante o processo de presa.

2. Limpeza e Acabamento

2.1. Remova o excesso de cimento quando o cimento alcança um estágio de consistência de cera após 2 minutos desde a aplicação na boca (37°C). Utilize um instrumento apropriado para esse processo (explorador).

2.2. Finalize a restauração e verifique a oclusão quando o material atingir a presa (após 5 minutos que ele foi colocado na boca).

Armazenagem e Uso

Este produto deve ser usado em temperatura ambiente. Se armazenado sob refrigeração, deixe que o produto alcance a temperatura ambiente antes de utilizá-lo. A vida útil em temperatura ambiente é de 24 meses. As temperaturas ambiente rotineiramente superiores a 27°C/80°F podem reduzir a vida útil. Veja a data de vencimento na parte externa da embalagem.

Não permita que as pastas sequem. Garanta que o dispensador esteja fechado com a tampa.

Desinfete o produto usando um processo de desinfecção de nível intermediário (contato do líquido), conforme recomendado pelo CDC e endossado pela ADA. Diretrizes para o Controle de Infecções em locais de assistência odontológica - 2003 (Vol.52; No. RR-17), Centros para o Controle e Prevenção de Doenças.

Descarte – Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) (disponível no site www.3MESPE.com ou entre em contato com o seu subsidiário local) para obter informações sobre o descarte.

Informações ao Cliente

Nenhuma pessoa está autorizada a fornecer quaisquer informações diferentes das apresentadas neste folheto explicativo.

Cuidado: As leis federais norte-americanas restringem este produto para a venda ou utilização por solicitação de um profissional da área odontológica.

Garantia

A 3M ESPE garante que este produto não apresenta defeitos relacionados à matéria-prima e à fabricação. A 3M ESPE NÃO OFERECE OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO-SE GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA DETERMINADO FIM. O usuário é responsável pela determinação da adequação do produto para a aplicação desejada. Se, dentro do prazo de garantia, este produto apresentar defeitos sua única opção e a única obrigação da 3M ESPE será a reparação ou substituição do produto da 3M ESPE.

Limitação da responsabilidade

Exceto onde proibido por lei, a 3M ESPE não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes do uso direto, indireto, especial, incidental ou consequencial do produto, independentemente da base teórica, incluindo-se garantia, contrato, negligência ou responsabilidade estrita.

RUS РУССКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3M™ ESPE™ RelyX™ Luting 2 является самополимеризующимся, рентгеноконтрастным, фторовыделяющим, стеклоиономерным цементом. Цемент состоит из базовой пасты и пасты-катализатора; поставляется в упаковке Clicker™ производства 3M™ ESPE™. Система паста/паста является более удобной в применении, чем традиционная форма в виде порошка и жидкости. Цемент выпускается в белом оттенке.

Назначение

Фиксация:

- керамика с металическими коронками и мостами
- металлические коронки, вкладки и накладки
- Коронки на основе диоксида циркония или диоксида аллюминия, например 3M™ ESPE™ Lava™ или Procera® AllCeram Литые культевые вкладки и внутрикорневые штифты
- Ортодонтические приспособления

Противопоказания

Цемент для протезирования RelyX™ Luting 2 не применяется при фиксации композиционных или керамических вкладок или накладок, композиционных или керамических коронок не на основе диоксида циркония или аллюминия.

Не рекомендуется использование некоторых препаратов , т.к. их остаток может отрицательно повлиять на силу адгезии и реакцию полимеризации(например, Tubulicid Red). Обратитесь к местному представителю 3M ESPE или в службу поддержки 3M ESPE за более подробной информацией.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ:

В данном препарате содержатся вещества, которые у некоторых людей могут вызвать аллергическую реакцию при соприкосновении с кожей. Не применяйте данный препарат у пациентов, имеющих аллергию к акриловым смолам. В случае продолжительного контакта с мягкими тканями ротовой полости обильно промойте водой. В случае возникновения аллергической реакции обращайтесь к врачу, при необходимости удалите препарат и прекратите его употребление в дальнейшем.

Этот продукт содержит персульфат калия, который может служить причиной аллергической реакции. Персульфат калия может служить причиной аллергических реакций у некоторых лиц. Этот продукт не следует применять людям с чувствительностью к сульфитам, так как возможно развитие перекрестной реакции с персульфатом калия.

Предупредительная информация для медицинских работников:

В данном препарате содержатся вещества, которые у некоторых людей могут вызвать аллергическую реакцию при соприкосновении с кожей. Для снижения риска развития аллергической реакции уменьшите время контакта с этими материалами. В частности, избегайте контакта с неполимеризованным препаратом. При попадании на кожные покровы промойте их обильным количеством воды с мылом. Рекомендуется работать в защитных перчатках и тем самым минимизировать непосредственный контакт с адгезивом. Акрилаты могут проникать через обычные медицинские перчатки. Если препарат попал на перчатки, снимите и выбросите их, немедленно вымойте руки водой с мылом и наденьте новые перчатки. В случае возникновения аллергической реакции обращайтесь к врачу при необходимости.

Вы можете получить информацию о 3M ESPE MSDS на сайте www.3MESPE.com или обратившись в местное представительство.

Инструкция по применению

Подготовка

1. Защита пульпы: Перед снятием оттиска , участки, находящиеся вблизи пульпы, следует покрывать твердым материалом на основе гидроксида кальция или стеклоиономерным материалом (например стекло-иономером 3M™ ESPE™ Vitrebond™).
2. Снимите временную конструкцию и тщательно очистите зуб от остатков временного цемента с помощью шлифовальной пасты, не содержащей масла. Промойте поверхность подготовленного зуба или полости водой из пульверизатора и просушите воздушной струей, ватным или бумажным тампоном. Поверхность зуба должна быть чуть влажной. Поверхность зуба не следует пересушивать.

3. Припасуйте постоянную конструкцию, проверьте как точно она подходит. Подгоните по мере необходимости.
4. Тщательно очистите поверхность конструкции, подлежащую нанесению цемента.
5. Не допускайте попадания крови и слюны на поверхности во время цементирования.

Основные этапы

1. Применение
   - 1.1. Снимите с дозатора Clicker крышку, опустив для этого рычажок вниз, так, чтобы крышка соскользнула с дозатора.
   - 1.2. При первом использовании новой упаковки выдавите небольшое количество материала, чтобы удостовериться в том, что он распределяется равномерно. Выкиньте эту порцию материала.
   - 1.3. Полностью отведите рычажок, чтобы выдавить 1 дозу цемента на блокнот для смешивания. Подождите, пока паста полностью выдавится, затем отпустите рычажок. Повторите процедуру для получения дополнительной порции материала. Паста выдавливается автоматически в одинаковом объеме. (Соотношение фактического веса доз составляет 1.3:1)
   - 1.4. **Замечание:** Выдавливайте и смешивайте цемент непосредственно перед использованием, чтобы предотвратить испарение воды и высыхание цементных паст.
   - 1.5. Протрите наконечники дозатора чистой марлей, чтобы избежать взаимного загрязнения паст.
   - 1.6. Наденьте крышку на дозатор и закручивайте, пока не услышите щелчок.
   - 1.7. Используя пластиковый или металлический шпатель для цемента, смешивайте пасты в течение 20 секунд до достижения однородного оттенка. Избегайте попадания пузырьков воздуха.
   - 1.8. Рабочее время замешанного цемента составляет 2,5 минуты при температуре 23°C. Более высокая температура и более длительное смешивание может ускорить затвердевание. Более низкая температура может замедлить процесс затвердевания.
   - 1.9. Нанесите тонкий слой цемента на внутреннюю поверхность конструкции. Цемент можно наносить также непосредственно на поверхность зуба при фиксации вкладок или накладок.
   - 1.10. Слегка нажмите на фиксируемую конструкцию. Не ослабляйте давления на конструкцию, чтобы она осталась в правильном положении при затвердевании цемента.
2. Чистка и обработка
   - 2.1. Удалите излишки цемента, находящиеся в стадии восковой консистенции через две минуты после установки конструкции. Используйте для этого соответствующий инструмент (например, зонд или скалер).
   - 2.2. Завершите обработку и проверьте окклюзию после полного затвердевания материала (через 5 минут после фиксации конструкции).

Хранение и применение

Данный материал должен храниться при комнатной температуре. Если препарат хранился в более холодных условиях, перед использованием дайте ему дойти до комнатной температуры. Срок хранения при комнатной температуре - 24 месяца. Постоянная окружающая температура выше 27C/80F может сократить срок хранения. дата истечения срока хранения указана на внешней упаковке.

Не допускайте высыхания пасты. Храните дозатор с плотно завинченной крышкой.

Дезинфицируйте продукт посредством дезинфекционных процедур промежуточного уровня (жидкий контакт), согласно рекомендациям Центра по Контролю за Заболеваемостью и Американской Стоматологической Ассоциации. Правила Инфекционного Контроля в Стоматологических Клиниках, том 52, номер RR-17, а также Центра по Контролю и Предотвращению Заболеваемости.

Утилизация - информацию по утилизации продукта см. в паспорте безопасности материала (можно найти на сайте www.3MESPE.com или в местном филиале).

Информация для покупателя

Запрещается предоставлять информацию, которая отличается от информации, содержащейся в данной инструкции.

Внимание: Федеральный закон США ограничивает продажу или использование данного продукта по распоряжению специалиста-стоматолога.

Гарантийные обязательства

Компания 3M ESPE гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M ESPE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛИБО ИХ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данного изделия к использованию в соответствии с его (пользователя) задачами. В случае обнаружения дефекта изделия в гарантийный период ответственность фирмы 3M ESPE ограничивается ремонтом и заменой данного изделия.

Ограничение ответственности

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M ESPE не несет никакой ответственности за любые убытки и ущерб, вытекающие из использования данной продукции, будь то прямые, косвенные, умышленные, случайные или опосредованные, независимо от выдвинутых объяснений, в том числе гарантий, контрактов, небрежности или объективной ответственности.

ИМ02

K 한국어

일반 정보

3M™ ESPE™ RelyX™ Luting 2는 자동 경화, 방사선 투과성, 불소 방출, 레진 변형 글래스 아이오노머 봉니 접착제입니다.본 시멘트는 3M™ ESPE™ Clicker™ 투여 시스템에 포장된 베이스와 카탈리스트 페이스트로 구성되어 있습니다. 페이스트 형태이기 때문에 이전의 분말/액상 접착 시멘트보다 훨씬 편리하게 사용할 수 있습니다. 본 접착 시멘트는 흰색으로 사용할 수 있습니다.

적응증

다음 사항의 접합:

- 도재 소부 전장(PFM) 치관 및 가공의치
- 금속 치관, 인레이 및 온레이
- 3M™ ESPE™ Lava™나 Procera® AllCeram과 같은 순 알루미나 또는 순 지르코니아 코어로 만든 치관
- 미리 만든 포스트나 주조 포스트
- 교정용 밴드 및 장치

금기사항

RelyX™ Luting 2 시멘트는 컴포지트 또는 포셀린 인레이나 온레이, 또는 순-알루미나 또는 순-지르코니아 코어를 갖지 않는 컴포지트나 순-세라믹 치관에는 사용되지 않습니다.

치아형성(tooth preparation) 치료는 그 치료 후의 잔유물이 접착력이나 세팅 반응(이를 테면 Tubulicid Red)에 이상반응을 일으킬 수 있기 때문에 금지되고 있습니다. 보다 상세한 사항은 해당지역 3M ESPE 대리점이나 3M ESPE 소비자 상담전화로 문의하기시 바랍니다.

환자들을 위한 주의사항:

본 제품은 피부 접촉시 사람에 따라 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 물질을 함유하고 있습니다. 아크릴 수지 알레르기가 있는 환자에게는 본 제품을 사용하지 마십시오. 구강 연조직에 오랫동안 접촉된 경우물로 충분히 씻어내십시오. 알레르기 반응이 보이면 의사의 진찰을 받으시고, 필요할 경우 제품을 제거하고 향후에도 제품 사용을 중지하십시오.

본 제품에는 과황산칼륨이 포함되어 있어서 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다. 과황산 칼륨은 사람에 따라 알레르기성 호흡기 반응을 유발할 수 있습니다. 본 제품은 아황산염에 민감한 반응을 보이는 사람에게는 과황산칼륨과 교차반응이 일어날 수 있기 때문에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

치과의료종사자를 위한 주의사항:

본 제품은 피부 접촉시 사람에 따라 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 물질을 함유하고 있습니다. 알레르기 반응을 줄이려면 이러한 재료와의 접촉을 최소화해야 합니다. 특히 경화되지 않은 제품에 접촉되지 않도록 하십시오. 피부에 닿았을 때는 비누와 물로 피부를 씻으십시오. 보호 장갑 착용과 노터치 (no-touch) 테크닉 사용을 권합니다. 아크릴산염은 일반적으로 사용되는 장갑을 뚫을 수 있습니다. 제품이 장갑에 닿으면 장갑을 벗어 폐기하고, 즉시 비누와 물로 손을 씻고 새 장갑을 착용하십시오. 알레르기 반응이 일어나면, 필요에 따라 의사의 진찰을 받으십시오.

3M ESPE 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3MESPE.com 또는 각 지역 자회사를 통해 받으실 수 있습니다.

사용설명서

삭제(preparation)

1. 치수(pulp) 보호: ™최종 수복을 위한 인상을 뜨기 전에 소량의 단단하게 굳는 소석회 재료나 레진 변형 글래스 아이오노머 라이너(예: 3M ESPE Vitrebond™ 광중합 글래스 아이오노머 라이너/베이스)를 발라서 치수에 인접한 부분을 덮으십시오.
2. 임시 수복물을 제거하고 기름기가 없는 경석질 치약으로 임시 시멘트 찌꺼기를 깨끗하게 닦아내십시오. 준비된 치아나 와동을 물 스프레이로 헹군 다음 공기, 면직물 또는 휴지로 건조시키십시오. 치아 표면의 물기는 그대로 두십시오. 지나치게 건조시키지 마십시오.
3. 마지막 수복물을 씌우고 고정 상태를 확인하십시오. 필요시 시정하십시오.
4. 수복물의 접착면을 깨끗하게 닦으십시오.
5. 접착 중에 침과 피가 묻지 않게 하십시오.

사용법

1. 사용 설명
   - 1.1. 클릭커 디스펜서의 뚜껑 레버를 아래로 누르고 뚜껑을 밀어 디스펜서에서 제거하십시오.
   - 1.2. 새 카트리지에서 처음 사용할 경우에는 고른 분배를 확인하기 위해 소량을 분배하십시오. 두 페이스트에서 동일한 양이 나오는 것을 확인 하신 후 짜내신 양은 모두 버려 주시기 바랍니다.
   - 1.3. 클리커 레버를 끝까지 눌러 “1회 클릭” 분량의 시멘트를 혼합 패드에 짜내십시오. 페이스트가 완전히 나온 후에 레버를 놓으십시오. 물질을 추가하려면 클릭 과정을 반복하십시오. 페이스트가 자동으로 동일한 양으로 투여됩니다. (실제로 분배되는 중량비는 1.3:1입니다.)
   - 1.4. **주:** 수증기를 피하고 시멘트 반죽이 건조되는 것을 피하기 위해서는 사용 직전에 시멘트를 풀어서 섞으십시오.
   - 1.5. 두 가지 페이스트가 섞이지 않도록 거즈로 디스펜서 끝을 닦으십시오.
   - 1.6. 뚜껑이 안전하게 고정되어 딸깍 소리가 들릴 때까지 밀어 디스펜서를 닫으십시오.
   - 1.7. 플라스틱이나 금속 시멘트 스파출라를 사용하여 색상이 고르게 될 때까지 20초 동안 페이스트를 혼합하십시오. 기포가 생기지 않게 하십시오.
   - 1.8. 혼합된 시멘트의 작업 시간은 23°C/73°F에서 2.5 분입니다. 온도가 높을수록 그리고 혼합 시간이 길어질수록 작업 시간이 짧아질 수 있습니다. 온도가 낮으면 작업 시간이 길어집니다.
   - 1.9. 수복물 안쪽에 얇은 층으로 시멘트를 도포하십시오. 인레이/온레이 수복물의 경우에는 치아 표면에 직접 시멘트를 도포할 수도 있습니다.
   - 1.10. 수복물을 가볍게 눌러 고정시키십시오. 수복물이 제 위치에 고정될 수 있도록 계속 가볍게 눌러 주십시오.
2. 청소 및 마무리
   - 2.1. 입에 넣고 2분이 지나 왁스 상태에 도달하면 남은 시멘트를 제거하십시오. 이 과정에 적합한 도구를 사용하십시오(예: 스케일러, 익스플로러).
   - 2.2. 수복을 끝내고 입 안에서 5분이 지나 물질이 완전히 안정되면 치아의 교합을 확인하십시오.

보관 및 사용

본 제품은 실온에서 보관 및 사용되도록 되어 있습니다. 추운 곳에 보관하는 경우 사용하기 전에 실온에 도달할 때까지 기다리십시오. 실온에서의 유통기한은 24개월입니다. 대기온도가 27C/80F보다 통상적으로 높은 경우라면 보관수명이 줄어들 수 있습니다. 만기일에 대해서는 외부 포장을 참조하십시오.

페이스트가 마르지 않게 하십시오. 디스펜서 뚜껑을 안전하게 닫아 보관하십시오.

ADA가 인증하고 CDC가 추천하는 방식에 따른 중간 살균과정을 통해 제품을 살균하십시오. 치과 보건에서의 감염 제어 지침 - 2003 (Vol.52; No. RR-17), 질병통제예방연구소.

처분 - 처분 정보에 대해서는 물질안전보건자료(MSDS) (www.3MESPE.com 또는 각 지역 자회사를 통해 입수 가능)를 참고하십시오.

고객 정보

어느 누구도 본 사용 설명서에 제시된 정보를 벗어나는 정보를 제공할 수 없습니다.

주의: 이 장비는 치과전문의 주문에 따라서 판매 및 사용되도록 미 연방법에 의해 제한되고 있습니다.

보증

3M ESPE 는 본 제품이 재료 및 제조 상에 결함이 없음을 보증합니다. 3M ESPE 은 어떠한 묵시적 보증 또는 시장성 또는 특정 목적 적합성 등의 다른 어떠한 보증도 하지 않습니다. 사용자의 용법을 위한 제품의 적합성을 결정하는 것은 사용자의 책임입니다. 보증 기간 내에 제품에 결함이 있는 경우, 3M ESPE는 해당 제품을 수리 또는 교환해 드립니다.

책임의 한계

3M ESPE 는 법률이 정하는 바를 제외하고는, 보증, 계약, 부주의 또는 엄격한 책임성 등을 포함한 근거 이론과 상관 없이, 본 제품으로 인해 발생한 어떠한 직간접, 우발적 손해에 대하여 책임지지 않습니다.

RC 繁體中文

一般資訊

3M™ ESPE™ RelyX™ Luting 2是一種自固化、輻射不透過性、釋氟、樹脂改良型玻璃離子體黏著劑。該黏著劑由基底和催化膏組成，催化膏被包裝於3M™ ESPE™ Clicker™分注系統之中。 這種膏/膏配方提供比傳統黏著粉/黏著液系統更大的便利。 該黏著劑牙色有白色貨可供。

適應症

用於以下各項的黏著：

- 金屬燒附瓷(PFM)牙冠和牙橋
- 金屬牙冠、嵌體和冠蓋體。
- 用全氧化鋁或全氧化鋯鑄心的牙冠，如3M™ ESPE™ Lava™ 或Procera® AllCeram
- 預製或鑄接管樁
- 正畸帶和用具

禁忌症

RelyX™ Luting 2 黏著劑不適用於複合樹脂或瓷嵌體或冠蓋體，或無全氧化鋁或全氧化鋯鑄心的複合樹脂或全瓷牙冠。

某些牙齒表面準備處理劑是禁忌使用的，因為其殘餘物可能不利地影響黏結強度或凝固反應.(如，Tubulicid Red)。 若需要具體的詳細資料，請聯絡你當地的3M ESPE代表或3M ESPE客戶照護。

患者的預防措施資訊：

本產品含有某些可能因皮膚接觸而引起的過敏反應物質。 避免本產品在丙烯酸酯過敏患者中的使用。 如果發生長時間接觸口腔軟組織，請用大量水沖洗。 如果過敏反應發生，請根據需要

就醫診治，如果需要的話，請除去該產品，並在未來停止使用該產品。

這種產品包含過硫酸鉀，後者可能產生過敏反應。 過硫酸鉀在某些個體中可能引發過敏反應。 本產品可能不適合供用於已知患亞硫酸鹽過敏的那些人，因為可能與過硫酸鉀發生交叉反應。

牙科人員的預防措施資訊：

本產品含有某些可能因皮膚接觸而引起的過敏反應物質。 為了減少過敏的發生，請儘量不要接觸這類材料。 特別是接觸未固化的樹脂。 如果皮膚接觸發生，請及時用水和肥皂清洗。 建議使用手套進行保護和不接觸操作技術。 丙烯酸脂可以穿透一般用途的手套。 若戴上手套操作並且有產品曝受時即脫去手套丟棄，用肥皂和水清洗後再換一付新手套。 如果過敏反應發生，請根據需要送醫診治。

您可以從www.3MESPE.com或聯絡您當地的子公司取得3M ESPE 物質安全資料表資訊。

操作指引

準備

1. 牙髓的保護： 在取模進行最終複形之前，通過塗敷少量硬結氫氧化鈣材料或樹脂改良的玻璃離子體襯墊(例如，3M™ ESPE™ Vitrebond™光固化玻璃離子體襯墊/基底)來覆蓋靠近牙髓的區域。
2. 除去暫冠複形體，並徹底地清潔預備體上暫冠黏著劑或無油輕石膏的任何殘留。 噴淋沖洗預備的牙齒或窩洞，並用空氣、棉花或紙尖乾燥。 使牙齒表面保持潮濕。 不要過度乾燥。
3. 試裝最終複形體，並檢查是否適配。 按照需要進行調整。
4. 徹底清潔複形體的黏結面。
5. 在黏著過程期間，保護受隔離的區域免受血液和唾液污染。

用法說明指導

1. 使用
   - 1.1. 向下按住帽杆，並使分注器的蓋帽滑落，從而取下蓋帽。
   - 1.2. 對於第一次從藥筒使用該藥，請先分注出少量材料，以保證均勻配製。 丟棄這種材料。
   - 1.3. 完全壓下分注器杆，擠出“1哢嗒”量的黏著劑到混合墊上。 完全地擠壓出膏材，然後釋放分注器杆。 重複此過程以擠出更多的材料。 每次都自動分注等體積的膏材。 (擠出物的實際重量比率為1.3:1)
   - 1.4. 注意： 請在使用之前才配製黏著劑並混勻，以免水分蒸發以及黏著膏變幹。
   - 1.5. 用薄紗布檫淨分注器頭，防止兩種膏材的交叉污染。
   - 1.6. 通過把分注器帽滑推到分注器上來將其蓋好，直到鎖牢並聽到“哢嗒”聲為止。
   - 1.7. 使用塑膠或者金屬黏著劑調拌刀，把膏材混合在一起達20秒之久，直到顏色一致為止。 避免內含氣泡。
   - 1.8. 在 23 °C/73 °F的情況下，黏著劑混勻後的工作時間為2.5分鐘。 溫度升高以及混合時間延長都會縮短工作時間。 溫度降低則越會延長操作時間。
   - 1.9. 塗敷一薄層黏著劑到複形體的內表面上。 該黏著劑還可以被直接塗敷到牙齒表面上，用於嵌體/冠蓋體複形。
   - 1.10. 用輕微的壓力使複形體就位。 在該複形體上保持輕微的壓力，以便複形體在凝固過程期間保持正確的定位。
2. 清潔和精整
   - 2.1. 在從填充於口腔之中起2分鐘後，當黏著劑達到蠟樣階段時，除去過量的黏著劑。 這個過程可使用合適的器械(例如，刮除器、探針等)。
   - 2.2. 從填充於口之中起5分鐘後，當材料已完全凝固，精整複形體， 並檢查咬合情況。

材料的儲存和使用

本產品被設計成能用來在室溫下使用。 如果將該產品儲存於冰箱之中，在使用之前，要先使其達到室溫。 儲存時間在室溫下是24個月。 經常高於27 °C/80 °F的環境溫度可能縮短保存期限。 有效期見外包裝。

不要使膏材變幹。 在儲存之時，分注器蓋帽要牢靠地戴好。

使用CDC推薦並經ADA認可的中級消毒過程(液體接觸)來消毒該產品。 牙齒保健機構傳染病控制指導方針– 2003（第52卷；No. RR-17），疾病控制與預防中心。

處置 – 欲知處置資訊，請參閱物質安全資料表(可從www.3MESPE.com或透過您當地的子公司)獲得。

客戶資訊

任何人無權提供與本說明書偏離的諮詢。

小心： 美國聯邦法律限制這設備由牙科專業人員來使用或銷售。

保固

3M ESPE 保證產品的材質和製造無任何缺陷。 3M ESPE不做對於任何商業性或特殊用途之保固。 使用者自行決定本產品在使用用途的適用性。 如果本產品在保證期間損壞，則您的特別補償和3M ESPE的唯一責任就是修理或者更換3M ESPE產品。

責任限制

除法律禁止以外，對於任何使用本產品引起的直接，間接，特殊，偶然或必然的損失或損壞，無論保固、契約、疏忽或者其他責任，3M ESPE 皆不負責。

3M、ESPE、Clicker、RelyX、Vitrebond以及Lava均為3M ESPE或3M ESPE AG的注冊商標。 Procera® 是Nobel Biocare AB公司已登記的注冊商標。

3M ESPE
Dental Products
St. Paul, MN 55144-1000

3M ESPE AG
Dental Products
D-82229 Seefeld – Germany

CE 0123

3M, ESPE, Clicker, RelyX, Vitrebond, and Lava are registered trademarks of 3M ESPE or 3M ESPE AG.

Procera® is a registered trademark of Nobel Biocare AB.

© 3M 2009. All rights reserved. 44-0007-4732-7-A