Инструкция к материалу Filtek™ Bulk Fill

Общая информация

Жидкотекучий реставрационный материал 3M™ ESPE™ Filtek™ Bulk Fill является текучим светоотверждаемым рентгеноконтрастным композитом низкой вязкости. Этот жидкотекучий материал с малым внутренним напряжением является полупрозрачным и обеспечивает возможность полимеризации глубиной 4 мм. Он расфасован в капсулы и шприцы. Оттенки, предлагаемые для жидкотекучего материала Filtek Bulk Fill: U(универсальный), A1, A2, и A3. Жидкотекучий материал Filtek Bulk Fill содержит композиты бис-ГМА, УДМА, бис-ЭМА(6) и Procrylat. В качестве наполнителя используется комбинация трифторида иттербия с частицами размером от 0,1 до 5,0 микрон и циркониево-кремниевой смеси с размером частиц от 0,01 до 3,5 нм. Доля неорганического наполнителя около 64,5 % по весу (42,5 % по объему).

Показания

• Основа под прямые реставрации классов 1 и 2
• Прокладка под материалы для прямых реставраций
• Герметик ямок и фиссур
• Реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей (в том числе малых реставраций в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки)
• Реставрация дефектов III и V классов
• Блокирование поднутрений
• Устранение мелких дефектов эмали
• Небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях
• Починка композитных и акриловых временных материалов
• Для восстановления разрушенной части зуба и при формировании коронковой культи в тех случаях, когда сохранено не менее половины коронковой части зуба в качестве опоры

Меры предосторожности для пациентов

Продукт содержит вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей при соприкосновении с кожей. Не применяйте данный материал у пациентов, имеющих аллергию к акриловым смолам. В случае продолжительного контакта с мягкими тканями ротовой полости обильно промойте ее водой. В случае возникновения аллергической реакции обратитесь к врачу, при необходимости удалите материал и прекратите его использование в дальнейшем.

Меры предосторожности для персонала стоматологических клиник

Продукт содержит вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей при соприкосновении с кожей. Для снижения риска развития аллергической реакции уменьшите время контакта с этими материалами. В частности, следует избегать контакта с неполимеризованным материалом. При попадании на кожные покровы промойте их обильным количеством воды с мылом. Рекомендуется работать в защитных перчатках и тем самым минимизировать непосредственный контакт с адгезивом. Акрилаты могут проникать через обычные медицинские перчатки. Если реставрационный материал попал на перчатку, снимите и выбросите ее, немедленно вымойте руки водой с мылом и наденьте новую перчатку. Если возникла аллергическая реакция, обратитесь за соответствующей медицинской помощью.
Сведения паспортов безопасности 3M ESPE доступны по адресу www.3MESPE.com. Дополнительную информацию можно также получить, связавшись с Вашим местным представительством компании.

Инструкция по применению

Подготовка
1. **Очистка**. Для удаления налета зубы необходимо очистить водно-пемзовой суспензией.
2. **Выбор оттенка**. Прежде чем изолировать зуб, подберите оттенок(-ки) жидкотекучего реставрационного материала Filtek Bulk Fill, используя стандартную шкалу классических оттенков VITAPANR. При использовании силантов или материалов для восстановления культи зубов предпочтительным может быть использование контрастных оттенков, позволяющих различать
материалы.
Примечание. Поскольку Filtek Bulk Fill является полупрозрачным материалом, область реставрации, цвет подлежащего зуба или соседних областей реставрации может повлиять на окончательный внешний вид основы/прокладки.
3. **Изоляция**. Предпочтительным методом изоляции является коффердам. Однако можно использовать и ватные валики вместе со слюноотсосом.

Указания
1. Межзубная матрица. Для обеспечения надлежащего прилегания контактной зоны зуба необходимо правильное использование межзубной матрицы. Чтобы добиться плотного прилегания десен и установить нужное расстояние между зубами с учетом толщины зубной матрицы, следует использовать клинья. Предпочтительно использовать предварительно смоделированную секционную матрицу. Однако при необходимости также можно применять сверхмягкую кольцевую матрицу. Для формирования надлежащего проксимального контура матрицу необходимо отшлифовать, поскольку жидкотекучий материал Filtek Bulk Fill не будет удерживать ее во время размещения.
2. Защита пульпы. Если произошло вскрытие пульпы или ситуация требует прямого ее покрытия, нанесите небольшое количество гидроксида кальция на вскрытый участок, а затем внесите светополимеризуемый стеклоиономерный материал 3M™ ESPE™ Vitrebond™ или Vitrebond™ Plus. Материал прокладки/основы Vitrebond или Vitrebond Plus может также использоваться для покрытия областей экскавации глубоких полостей.
3. Адгезивная система. Для внедрения жидкотекучего материала Filtek Bulk Fill в структуру зуба рекомендуется использовать адгезивную систему 3M ESPE. Для получения полной информации о продукции и соответствующих мерах предосторожности см. инструкции по применению адгезивной системы.
4. Внесение.
4.1. Внесение с помощью шприца. Внесение жидкотекучего материала Filtek Bulk Fill может осуществляться с помощью распределительного наконечника.
4.1.1. При использовании наконечника персоналу и пациентам рекомендуется надевать защитные очки.

4.1.2. Подготовка наконечника. Снимите колпачок и отложите. Аккуратно изогните наконечник непосредственно на шприце. Не направляя шприц в сторону персонала и пациента, выдавите небольшое количество жидкотекучего материала Filtek Bulk Fill, чтобы убедиться в проходимости системы.
4.1.3. Если имеется закупорка, снимите наконечник и выдавите небольшое количество жидкотекучего реставрационного материала Filtek Bulk Fill непосредственно из шприца. При наличии видимого засорения в отверстии шприца необходимо его удалить. Заново установите распределительный наконечник и снова попробуйте выдавить материал. Жидкотекучий реставрационный материал Filtek Bulk Fill можно выдавить на пластину для смешивания и нанести с помощью подходящего инструмента.
4.2. Одноразовая капсула. Вставьте капсулу в диспенсер для реставрационных материалов 3M™ ESPE™. Следуйте отдельной инструкции к диспенсеру и соответствующим мерам предосторожности.
5. Внесение.
5.1. Избегайте попадания интенсивного света на рабочее поле. Попадание интенсивных солнечных лучей на пасту может привести к преждевременной полимеризации.
5.2. Распределение жидкотекучего материала Filtek Bulk Fill. Начните с самого глубокого участка препарирования: держите наконечник близко к поверхности. После выдавливания материала медленно поднимите наконечник над распределяемым материалом, чтобы минимизировать попадание воздуха. Не допускайте погружения наконечника в материал. Для обработки проксимальных участков прижмите наконечник к матрице для попадания материала в проксимальный контур.
5.2.1. Использование в качестве подкладки/основы. Для универсального или композитного материала для боковых зубов необходимо оставить хотя бы 2-мм слой полостно-прикусной границы. Благодаря прикусному слою достигается прочность, износостойкость, а также эстетические качества, необходимые для реставрации боковых зубов.
5.2.2. Восстановление культи зуба. Осуществите впрыск материала в области поднутрения, вокруг штифтов, коронок, а затем введите препарат.
5.2.3. Нанесение силанта. Нанесите материал на препарируемую поверхность.
5.3. Проведите светоотверждение, как указано в разделе 6.
6. Полимеризация. Полимеризация данного продукта предусмотрена под воздействием света от галогеновой или светодиодной лампы с минимальной интенсивностью 550 мВт/см2 в диапазоне 400–500 нм. Полимеризуйте каждый слой материала, засвечивая всю его поверхность светом высокой интенсивности от источника, такого как световой полимеризатор 3M ESPE. Во время полимеризации держите световод как можно ближе к полимеризуемому материалу.

		Время полимеризации	
Оттенки	Глубина слоя приращения	Все галогеновые лампы, светодиоды (с мощностью светового потока 500–1000 мВт/см2)	Elipar™ S10 (3M™ ESPE™ светодиодные лампы с мощностью светового потока 1000–2000 мВт/см2)
U	4 мм	20 сек.	10 сек.
A1, A2, A3	4 мм	40 сек.	20 сек.

7. Завершение реставрации.
7.1. Использование в качестве подкладки/основы. Нанесите композитный реставрационный материал, например универсальный материал Filtek™ Ultimate, непосредственно на отвержденный жидкотекучий материал Filtek Bulk Fill. Следуйте инструкциям производителя относительно постановки, полимеризации, шлифовки, окклюзионной проверки, полировки.
7.2. Запечатывание ямок и фиссур. Аккуратно уберите ингибированный слой, остающийся после светополимеризации, с помощью пемзы или полировочной пасты.
7.3. Наращивание культи.
7.3.1. Реставрационный материал Bulk Fill совместим с традиционными оттискными материалами при удалении ингибиторного слоя.
7.3.2. Реставрационный материал Bulk Fill следует смачивать слюной или смазкой для предотвращения химического отверждевания.
7.3.3. Традиционно используемый временный цемент не прилипает к материалу Bulk Fill.
7.4. Окончательная обработка при прямой реставрации.
7.4.1. Отшлифуйте поверхности пломбы алмазными или твердосплавными финирами, борами или камнями.
7.4.2. Проверьте окклюзию артикуляционной бумагой. Проверьте центральные и боковые контакты при движении. Аккуратно подгоните окклюзию, удаляя излишки материала мелкозернистым алмазным бором или камнем.
7.4.3. Если невозможно использовать диски, отполируйте, используя систему финирования и полировки 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ или белые шлифовальные камни, резиновые наконечники или полировочную пасту.

Хранение и применение

1. Материал должен храниться при комнатной температуре. Если продукт хранился в холодном месте, перед использованием его необходимо нагреть до комнатной температуры. Срок хранения материала при комнатной температуре 36 месяцев. Постоянная температура окружающей среды выше 27 °C/80 °F может сократить срок хранения. Дату истечения срока годности см. на внешней упаковке.
2. Не подвергайте реставрационные материалы воздействию повышенных температур или интенсивного света.
3. Не храните материалы вблизи продуктов, содержащих эвгенол.
4. Использованные наконечники следует выбрасывать, а шприц закрывать колпачком. Дезинфицируйте этот материал посредством соответствующих процедур промежуточного уровня (жидкий контакт) согласно рекомендациям центров по контролю заболеваний, одобренным Американской стоматологической ассоциацией. Правила инфекционного контроля в стоматологических клиниках, 2003 г. (том 52, номер RR-17), а также центров по контролю и предотвращению заболеваний.

Утилизация – информация по утилизации содержится в паспортах безопасности материалов (доступно по адресу www.3MESPE.com/MSDS или у вашего местного представителя).

Информация для покупателя
Запрещается предоставлять информацию, которая отличается от сведений, содержащихся в данной инструкции.
Внимание. Согласно федеральному законодательству США данный продукт может продаваться и использоваться исключительно по рецепту специалиста-стоматолога.

Гарантийные обязательства

Компания 3M ESPE гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M ESPE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛИБО ИХ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ. Пользователь несет полную ответственность за применимость данного продукта для своих конкретных целей. В случае обнаружения дефекта изделия в гарантийный период его устранение и ответственность компании 3M ESPE ограничиваются ремонтом или заменой данного изделия.

Ограничение ответственности

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M ESPE не несет ответственность за любые убытки и ущерб, вытекающие из использования данного изделия, будь то прямые, косвенные, умышленные, случайные или опосредованные убытки, независимо от выдвинутых объяснений, в том числе гарантий, контрактов, небрежного обращения или объективной ответственности.