Инструкция к материалу RelyX™ Luting 2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3M™ ESPE™ RelyX™ Luting 2 является самополимеризующимся, рентгеноконтрастным, фторовыделяющим, стеклоиономерным цементом. Цемент состоит из базовой пасты и пасты-катализатора; поставляется в упаковке Clicker™ производства 3M™ ESPE™.
Система паста/паста является более удобной в применении, чем традиционная форма в виде порошка и жидкости. Цемент выпускается в белом оттенке.

Назначение

Фиксация:
• керамика с металическими коронками и мостами
• металлические коронки, вкладки и накладки
• Коронки на основе диоксида циркония или диоксида аллюминия, например 3M™ ESPE™ Lava™ или ProceraR AllCeram Литые культевые вкладки и внутрикорневые штифты
• Ортодонтические приспособления

Противопоказания

Цемент для протезирования RelyX™ Luting 2 не применяется при фиксации композиционных или керамических вкладок или накладок, композиционных или керамических коронок не на основе диоксида циркония или аллюминия. Не рекомендуется использование некоторых препаратов , т.к. их остаток может отрицательно повлиять на силу адгезии и реакцию полимеризации(например, Tubulicid Red). Обратитесь к местному представителю 3M ESPE или в службу поддержки 3M ESPE за более подробной информацией.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ:
В данном препарате содержатся вещества, которые у некоторых людей могут вызвать аллергическую реакцию при соприкосновении с кожей. Не применяйте данный препарат у пациентов, имеющих аллергию к акриловым смолам. В случае продолжительного контакта с мягкими тканями ротовой полости обильно промойте водой. В случае возникновения аллергической реакции обращайтесь к врачу, при необходимости удалите препарат и прекратите его употребление в дальнейшем. Этот продукт содержит персульфат калия, который может служить причиной аллергической реакции. Персульфат калия может служить причиной аллергических реакций у некоторых лиц. Этот продукт не следует применять людям с чувствительностью к сульфитам, так как возможно развитие перекрестной реакции с персульфатом калия.

Предупредительная информация для медицинских работников:
В данном препарате содержатся вещества, которые у некоторых людей могут вызвать аллергическую реакцию при соприкосновении с кожей. Для снижения риска развития аллергической реакции уменьшите время контакта с этими материалами. В частности, избегайте контакта с неполимеризованным препаратом. При попадании на кожные покровы промойте их обильным количеством воды с мылом. Рекомендуется работать в защитных перчатках и тем самым минимизировать непосредственный контакт с адгезивом. Акрилаты могут проникать через обычные медицинские перчатки. Если препарат попал на перчатки, снимите и выбросите их, немедленно вымойте руки водой с мылом и наденьте новые перчатки. В случае возникновения аллергической реакции обращайтесь к врачу при необходимости.
Вы можете получить информацию о 3M ESPE MSDS на сайте www.3MESPE.com или обратившись в местное представительство.

Инструкция по применению

Подготовка
1. Защита пульпы: Перед снятием оттиска , участки, находящиеся вблизи пульпы, следует покрывать твердым материалом на основе гидроксида кальция или стеклоиономерным материалом (например стекло-иономером 3M™ ESPE™ Vitrebond™).
2. Снимите временную конструкцию и тщательно очистите зуб от остатков временного цемента с помощью шлифовальной пасты, не содержащей масла. Промойте поверхность подготовленного зуба или полости водой из пульверизатора и просушите воздушной струей, ватным или бумажным тампоном. Поверхность зуба должна быть чуть влажной. Поверхность зуба не следует пересушивать.
3. Припасуйте постоянную конструкцию, проверьте как точно она подходит. Подгоните по мере необходимости.
4. Тщательно очистите поверхность конструкции, подлежащую нанесению цемента.
5. Не допускайте попадания крови и слюны на поверхности во время цементирования.

Основные этапы
1. Применение
1.1. Снимите с дозатора Clicker крышку, опустив для этого рычажок вниз, так, чтобы крышка соскользнула с дозатора.
1.2. При первом использовании новой упаковки выдавите небольшое количество материала, чтобы удостовериться в том, что он распределяется равномерно. Выкиньте эту порцию материала.
1.3. Полностью отведите рычажок, чтобы выдавить 1 дозу цемента на блокнот для смешивания. Подождите, пока паста полностью выдавится, затем отпустите рычажок. Повторите процедуру для получения дополнительной порции материала. Паста выдавливается автоматически в одинаковом объеме. (Соотношение фактического веса доз составляет 1.3:1)
1.4. Замечание: Выдавливайте и смешивайте цемент непосредственно перед использованием, чтобы предотвратить испарение воды и высыхание цементных паст.
1.5. Протрите наконечники дозатора чистой марлей, чтобы избежать взаимного загрязнения паст.
1.6. Наденьте крышку на дозатор и закручивайте, пока не услышите щелчок.
1.7. Используя пластиковый или металлический шпатель для цемента, смешивайте пасты в течение 20 секунд до достижения однородного оттенка. Избегайте попадания пузырьков воздуха.
1.8. Рабочее время замешанного цемента составляет 2,5 минуты при температуре 23°C. Более высокая температура и более длительное смешивание может ускорить затвердевание. Более низкая температура может замедлить процесс затвердевания.
1.9. Нанесите тонкий слой цемента на внутреннюю поверхность конструкции. Цемент можно наносить также непосредственно на поверхность зуба при фиксации вкладок или накладок.
1.10. Слегка нажмите на фиксируемую конструкцию. Не ослабляйте давления на конструкцию, чтобы она осталась в правильном положении при затвердевании цемента.

2. Чистка и обработка
2.1. Удалите излишки цемента, находящиеся в стадии восковой консистенции через две минуты после установки конструкции. Используйте для этого соответствующий инструмент (например, зонд или скалер).
2.2. Завершите обработку и проверьте окклюзию после полного затвердевания материала (через 5 минут после фиксации конструкции).

Хранение и применение

Данный материал должен храниться при комнатной температуре. Если препарат хранился в более холодных условиях, перед использованием дайте ему дойти до комнатной температуры. Срок хранения при комнатной температуре - 24 месяца. Постоянная окружающая температура выше 27C/80F может сократить срок хранения. дата истечения срока хранения указана на внешней упаковке. Не допускайте высыхания пасты. Храните дозатор с плотно завинченной крышкой. Дезинфицируйте продукт посредством дезинфекционных процедур промежуточного уровня (жидкий контакт), согласно рекомендациям Центра по Контролю за Заболеваемостью и Американской Стоматологической Ассоциации. Правила Инфекционного Контроля в Стоматологических Клиниках, том 52, номер RR-17, а также Центра по Контролю и Предотвращению Заболеваемости.

Утилизация - информацию по утилизации продукта см. в паспорте безопасности материала (можно найти на сайте www.3MESPE.com или в местном филиале).

Информация для покупателя
Запрещается предоставлять информацию, которая отличается отинформации, содержащейся в данной инструкции.
Внимание: Федеральный закон США ограничивает продажу или использование данного продукта по распоряжению специалиста-стоматолога.

Гарантия

Компания 3M ESPE гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M ESPE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛИБО ИХ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данного изделия к использованию в соответствии с его (пользователя) задачами. В случае обнаружения дефекта изделия в гарантийный период ответственность фирмы 3M ESPE ограничивается ремонтом и заменой данного изделия.

Ограничение ответственности

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M ESPE не несет никакой ответственности за любые убытки и ущерб, вытекающие из использования данной продукции, будь то прямые, косвенные, умышленные, случайные или опосредованные, независимо от выдвинутых объяснений, в том числе гарантий, контрактов, небрежности или объективной ответственности.