Инструкция к материалу RelyX™ Luting

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цемент для фиксации 3M™ ESPE™ RelyX™ стеклоиономерной системой и состоит из двух компонентов: порошка и жидкости. Порошок – это рентгеноконтрастное фтороалюмосиликатное стекло. Жидкость – это водный раствор модифицированной полиалкиноидной кислоты. Цементу для протезирования RelyX присущи все основные достоинства стеклоиономерных цементов - хорошая адгезия с поверхностью зуба, высокая прочность, низкая вязкость и тягучесть, выделение фтористых соединений и в то же время почти полная нерастворимость. Цемент для протезирования RelyX является самоотвердевающим материалом. Благодаря двухэтапной реакции самополимеризации материал обладает улучшенными характеристиками.

Назначение

Цемент для протезирования RelyX применяется:
• При соединении фарфорово–металлических коронок и мостов с зубами, амальгамой, композитом и восстановленной стеклоиономерной основой
• При соединении металлических вкладок, накладок или коронок
• Коронки на основе алюминия или циркония, например Lava™ или ProceraR AllCeram
• При предварительном изготовлении и цементировании протезных штифтов
• Ортодонтические бандажи

Противопоказания

Цемент для фиксации RelyX не рекомендуется к применению с композиционными или фарфоровыми вставками или накладками, а также композиционными или керамическими коронками без алюминиевой или циркониевой основы. Не рекомендуется использование некоторых препаратов, т.к. их остаток может отрицательно повлиять на силу адгезии и реакцию полимеризации (например, Tubulicid Red). Обратитесь к местному представителю 3M ESPE или в Горячую линию для клиентов 3M ESPE за конкретными деталями.

Предупредительная информация для пациентов:
В данном препарате содержатся вещества, которые у некоторых людей могут вызвать аллергическую реакцию при соприкосновении с кожей. Не применяйте данный препарат у пациентов, имеющих аллергию к акриловым смолам. В случае продолжительного контакта с мягкими тканями ротовой полости обильно промойте водой. В случае возникновения аллергической реакции обращайтесь к врачу, при необходимости удалите препарат и прекратите его употребление в дальнейшем. Этот продукт содержит персульфат калия, который может служить причиной аллергической реакции. Персульфат калия может служить причиной аллергических реакций у некоторых лиц. Этот продукт не следует применять людям с чувствительностью к сульфитам, так как возможно развитие перекрестной реакции с персульфатом калия.

Предупредительная информация для медицинских работников:
В данном препарате содержатся вещества, которые у некоторых людей могут вызвать аллергическую реакцию при соприкосновении с кожей. Для снижения риска развития аллергической реакции уменьшите время контакта с этими материалами. В частности, избегайте контакта с неполимеризованным материалом. При попадании на кожные покровы промойте их обильным количеством воды с мылом. Рекомендуется работать в защитных перчатках и тем самым минимизировать непосредственный контакт с адгезивом. Акрилаты могут проникать через обычные медицинские перчатки. Если препарат попал на перчатки, снимите и выбросите их, немедленно вымойте руки водой с мылом и наденьте новые перчатки. В случае возникновения аллергической реакции обращайтесь к врачу при необходимости.
Паспорта безопасности материалов (MSDS) компании 3M ESPE можно получить с вебсайта www.3MESPE.com или в местном представительстве.

Инструкция по применению

Подготовка
1. Удалите временную пломбу и остатки временного цемента.
2. Тщательно отпрепарируйте полость пемзовой пастой не содержащей масла. Промойте водой и высушите. Замечание: Не пересушивайте зуб. Считается, что пересушивание зуба может вызвать послеоперационную чувствительность у некоторых пациентов.
3. Защита пульпы: При обнажении пульпы используйте прочную прокладку из гидроксида кальция. Замечание: Не рекомендуется использование некоторых препаратов, т.к. их остаток может отрицательно повлиять на силу адгезии и реакцию полимеризации(например, Tubulicid Red). Обратитесь к местному представителю 3M ESPE или в Горячую линию для клиентов 3M ESPE за конкретными деталями.
4. Подготовка протеза: Тщательно очистите внутренние поверхности коронки, вкладки или накладки.

Основные этапы
1. Дозировка порошка и жидкости: Стандартное соотношение порошка и жидкости 1.6:1 можно получить, если брать равное количество полных ложек порошка (без верха) и капель жидкости. Для установки 1 обычной коронки достаточно взять 3 ложки порошка (без верха) и три капли жидкости.
1.1. Встряхните бутылочку, чтобы взбить порошок для фиксации RelyX перед применением.
1.2. Введите мерную ложечку в бутылочку, наполните её с верхом сыпучим (не слежавшимся) порошком и снимите избыток порошка пластмассовым шпателем, чтобы получить ровно одну мерную ложечку порошка.
1.3. Положите необходимое количество ложек порошка на блокнот для смешивания. Замечание: Стеклоиономерные порошки чувствительны к высокой влажности. Храните пузырьки с этими порошками плотно закрытыми и в сухом месте. Заверните крышку немедленно после использования.
1.4. Для получения соответствующего размера капли, следует удерживать бутылочку с цементом для фиксации RelyX в вертикальном положении капельницей вниз, и избегать контакта отверстия капельницы с блокнотом для смешивания.
1.5. Надавите на пузырёк, чтобы выдавить необходимое количество капель на блокнот для смешивания. Заверните крышку немедленно после использования.

2. Смешивание: Шпателем для цемента внесите порошок в жидкость. Для того, чтобы испарение было минимальным, а время использования смеси максимальным, ограничьте область смешивания порошка и жидкости малым диаметром. Порошок необходимо внести в жидкость в течение 30 секунд.
3. Время работы раствора, приготовленного в стандартной пропорции порошки и жидкости, составляет не менее 2,5 минут с момента смешивания раствора при комнатной температуре. Более высокая температура и энергичное смешивание сократят время работы. Более низкая температура продлит время работы. Замечание: Время работы со смесью можно увеличить, если использовать охлаждённую жидкость или смешивать порошок и жидкость на холодной пластинке.
4. Установка коронки: Нанесите слой цемента на всю внутреннюю часть коронки. Поставьте коронку. Надавите на коронку, чтобы она зафиксировалась.
5. Снятие избытка цемента. Избыток материала можно удалить, когда цемент станет воскообразным минимум через 3 минуты после установки коронки (при температуре полости рта 37°C). Для этой процедуры используйте подходящий инструмент. Цемент затвердеет в течение 10 минут после помещения в ротовую полость.

Хранение и применение

Этот продукт предназначен для использования и хранения при комнатной температуре. Срок хранения при комнатной температуре - 24 месяца. Окружающая температура выше 27°C/80°F или ниже 10°C/50°F может сократить срок хранения. Дата истечения срока хранения указана на внешней упаковке. Стеклоиономерные порошки чувствительны к высокой влажности. Храните пузырьки с этими порошками плотно закрытыми и в сухом месте. Не используйте пломбировочный материал/реставрационный порошок или жидкость 3M™ ESPE™ Vitremer™ вместо цемента для фиксации RelyX™ в жидком или порошковом виде. Дезинфицируйте продукт посредством дезинфекционных процедур промежуточного уровня (жидкий контакт), согласно рекомендациям Центра по Контролю за Заболеваемостью и Американской Стоматологической Ассоциации. Правила Инфекционного Контроля в Стоматологических Клиниках, том 52, номер RR-17, а также Центра по Контролю и Предотвращению Заболеваемости.

Утилизация – информацию по утилизации продукта см. в паспорте безопасности материала (можно найти на сайте www.3MESPE.com или в местном филиале).

Информация для покупателя
Запрещается предоставлять информацию, которая отличается от информации, содержащейся в данной инструкции.
Внимание: Федеральный закон США ограничивает продажу или использование данного продукта по распоряжению специалиста-стоматолога.

Гарантия

Компания 3M ESPE гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M ESPE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛИБО ИХ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данного изделия к использованию в соответствии с его (пользователя) задачами. В случае обнаружения дефекта изделия в гарантийный период ответственность фирмы 3M ESPE ограничивается ремонтом и заменой данного изделия.

Ограничение ответственности

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M ESPE не несет никакой ответственности за любые убытки и ущерб, вытекающие из использования данной продукции, будь то прямые, косвенные, умышленные, случайные или опосредованные, независимо от выдвинутых объяснений, в том числе гарантий, контрактов, небрежности или объективной ответственности.