Инструкция к материалу RelyX™ Temp NE

Общая информация

RelyX™ Temp NE, производства компании 3M ESPE, представляет собой безэвгенольный самополимеризующийся цемент, предназначенный для временной фиксации ортопедических конструкций. Добавив самостоятельно вазелин можно снизить окончательную твердость цемента для более легкого снятия, например, мостовидных протезов. Благодаря безэвгенлоьной формуле RelyX Temp NE **не** влияет на последующую полимеризацию пломбировочных материалов и цементов для фиксации. RelyX Temp NE предназначен специально для пациентов, плохо переносящих эвгенол.

Эта инструкция по применению должна храниться на протяжении всего срока использования продукта.

Области применения
- Фиксация временных конструкций.
- Временная фиксация коронок, мостовидных протезов, накладок и вкладок.

Меры предосторожности Для пациентов
Паста катализатора содержит вещества, которые при контакте с кожей могут вызывать аллергические различные реакции у некоторых людей. Избегайте применения этого продукта у пациентов с аллергией на канифоль и ее производных.
При длительном контакте с мягкими тканями полости рта промыть обильным количеством воды. В случае возникновения аллергической реакции, при необходимости, обратитесь к врачу, если необходимо, удалите цемент и прекратите его использование в будущем.

Для стоматологического персонала
Паста катализатора содержит вещества, которые при контакте с кожей могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей.

Для снижения риска аллергии, сведите к минимуму контакт с этими материалами. В особенности избегайте контакта с неполимеризованным продуктом. При возникновении контакта с кожей промойте кожу мыльным раствором.

Рекомендуется использование защитных перчаток и бесконтактной техники. При контакте пасты катализатора с перчатками снимите и выбросьте перчатки, незамедлительно промойте руки мыльной водой и снова наденьте другие перчатки.
В случае возникновения аллергической реакции, при необходимости, обратитесь к врачу.

Действующие информационные листы по мерам безопасности компании 3M ESPE доступны на www.mmm.com или в вашем местном филиале.

Защита пульпы
Если пульпа близко,то используйте традиционные прокладки для её защиты.

Дозировка и замешивание
Работайте RelyX Temp NE при комнатной температуре от 18°до 23°C и относительной влажности воздуха от 45 до 55%.
Выдавите на блокнот одинаковое количество базовой пасты и катализатора.
- Избыточная доза катализатора увеличит прочность соединения и время работы.
- Закройте тюбик сразу же после использования. Не путайте колпачки тюбиков, чтобы избежать возможного затвердевания пасты в тюбике в результате непреднамеренного смешения паст.

► Окончательную твердость цемента можно уменьшить, добавив вазелин,чтобы обеспечить более легкое удаление,например, мостов. Это одновременно увеличивает время работы.
- Дозировка: Следует добавлять не более 42 мг (размер горошины) вазелина на 1 см базовой пасты (172 мг) и катализатора (78 мг).

► Тщательно смешивайте пасты с помощью металлического или пластмассового шпателя на протяжении 30 секунд, пока смесь не станет однородной.

Внесение
► Перед цементированием очистите поверхности водяной струей и просушите их. Остатки воды и спирта ускоряют затвердевание.
► Нанесите на поверхность, предназначенную для цементирования, тонкий слой цемента и по легким давлением установите конструкцию протеза.

Время работы
Следующее количество времени требуется для работы при комнатной температуре 23°C:

	мин:сек	при максимальном количестве вазелина мин:сек
Замешивание	0:30	0:30
Работа с момента начала	1:30	2:30
Затвердевание от начала	3:30	4:00

При комнатной температуре, превышающей 23°C и относительной влажности воздуха свыше 55% процесс затвердевания ускоряется.

Удаление излишков материала
После окончания процесса затвердевания удалите излишки материала при помощи инструмента.

Условия и срок хранения
Храните продукт при температуре 15°-25° C/59°-77° F. Не используйте продукт по истечении срока годности.

Информация для потребителя
Запрещается предоставлять информацию, которая отличается от информации, содержащейся в данной инструкции.

Гарантия

Компания 3M ESPE гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M ESPE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЛИБО ИХ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данного изделия к использованию в соответствии с его (пользователя) задачами. В случае обнаружения дефекта изделия в гарантийный период ответственность фирмы 3M ESPE ограничивается ремонтом и заменой данного изделия.

Ограничение ответственности

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M ESPE не несет никакой ответственности за любые убытки и ущерб, вытекающие из использования данной продукции, будь то прямые, косвенные, умышленные, случайные или

опосредованные, независимо от выдвинутых объяснений, в том числе гарантий, контрактов, небрежности или объективной ответственности.