DRAGOCRYL MAT AIRLESS BAS CARBONE

DRAGOPAINT BELGIUM

Mise à jour déc-23

FAIBLE EMISSIONS CO2

FAIBLE EMISSIONS COV < 0.05 g/L

FAIBLE EMISSIONS DANS L'AIR : A +

SANS SOLVANT

PEINTURE AQUEUSE MATE
APPLICATION MECANIQUE

DESCRIPTION

Peinture mat à base de copolymères en dispersion aqueuse.
Convient pour travaux d'intérieurs des murs et plafonds, adaptée à une mise en œuvre mécanisée.
Préconisée comme sous-couche, avant finition mate, veloutée ou satinée. Mais aussi utilisé comme finition mate.
Insensible aux fonds alcalins (ciment, béton...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film

Mat- velouté selon NF DTU 59.1
Brillant spéculaire : 1 - 2 ub à 85°

Conditionnement

15L

Rendement

6 à 8 m²/L selon le support et l'application

COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L
Contient au maximum 0.05 g/L

Norme

AFNOR NF T 36-005 :
Famille 1 Classe 7b2

Abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 3 (perte d'épaisseur : >20 et <70µm après 200 cycles)

Temps de séchage

Sec au toucher : 2h
Recouvrable : 6h

Extrait sec

En poids : 57%
En volume : 34.5%

Densité

à 20°C : 1.535

Hygiène et sécurité

Produit non toxique
Voir Fiche de Sécurité
Concept Haute Qualité Environnementale

Données environnementales

LCA : voir FDES (FR-INIES) & EDP (BE-SPF)

Conservation

6 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

MISE EN ŒUVRE

Application au pistolet Airless : gicleur 0,015 à 0,021 pouces ; pression 120 à 150 atm avec une dilution maximale de 5% d'eau. Convient pour une buse à angle large (idem satinés).
Le support doit être sec et exempt de graisse, préparé selon NF DTU 59.1. Veillez à éliminer les anciennes couches non adhérentes et à dépoussiérer. Il est recommandé de fixer les fonds poreux et pulvérulents avec le fixateur à l'eau DRAGOPAINT.
L'humidité du support ne doit pas dépasser les 5% ; La température du local doit être de minimum 5°C; L'humidité relative ne doit pas dépasser les 65%.

DRAGOPAINT - Avenue de l'Europe, 42 - 7080 Frameries - contact@dragopaint.be

Les données du présent document sont communiqués à titre indicatif. Il appartient aux utilisateurs de vérifier si ces renseignements peuvent s'appliquer aux exigences de mise en ouvre. Ces modes opératoires ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service technique. Cette fiche technique remplace et annule tous les exemplaires précédents.