TITANE MV evo

l'atelier
Marchand de couleurs

INFORMATIONS GENERALES



Bas carbone | COV <1g/L | Émissions A+ | FDES | Eau | Intérieur | Lessivable | Rouleau | Brosse

Peinture d'aspect velouté à base de résine alkyde végétale biosourcée à 85 % et composants naturels à 78 % sur produit fini, en phase aqueuse.

LES + PRODUITS :

- **Peinture Alkyde végétale 2 en 1 (impression / finition)**
- **Résine biosourcée à 85 % (NF EN 16640)**
- **78 % de matières premières naturelles sur produit fini**
- **Contient -1 g/L de COV**
- **Lessivable Classe 1 (EN 13300)**

SUPPORTS ADMIS

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, en pièces sèches et humides, travaux neuf ou rénovation ; murs et plafonds, plaque de plâtre, béton, ancienne peinture adhérente non brillante ; et en finition sur toute menuiserie bois ou métal en intérieur.

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.
Outils : Brosse, rouleau ou bien pompe Airless équipée d'une buse de 415 à 517.
Rouleau recommandé : microfibre polyester tissé haute densité 12mm ou polyester tissé 13 mm.
Nettoyage des outils : à l'eau.
Rendement : 12 à 14 m² au litre.
Sechage : à 23° C et 50 % HR. Sec en 1 à 2 heures.
Recouvrable : frais dans frais dès matage de la 1ère couche. Redoublable 6 heures.
Précautions d'emploi :
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Conditionnement : Seaux plastiques de 4 et 15 litres et base TR.
Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.
Brillant spéculaire : < 2 % sous un angle de 85°.
Résistance à l'abrasion humide : Lessivable Classe 1 (EN 13300).
Extrait sec : 56 %
Masse volumique : 1,49 (norme EUR PL 004).
Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 7b2-4a.
Valeur limite de COV en UE pour ce produit - Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.

l'atelier
L'Atelier CUB : 7 avenue de la grande semaine, rue vert castel 2, 33700 MERIGNAC - Tel : 05 56 28 89 44
L'Atelier Bassin : 1111 avenue du Parc des Expositions, 33260 LA TESTE DE BUCH - Tel : 05 57 52 64 77
E-mail : contact@latelier33.fr