IMPRESS GT

l'atelier 45

l'atelier
Marchand de couleurs

IMPRESSION GRANDS TRAVAUX ASPECT MAT EN FINITION



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Int. | Eau | Multi | 6h recouvrable | ≈130m² | Fabrication française

LES + PRODUITS

Excellent garnissant, fort pouvoir opacifiant
Rendement supérieur : +130 m² par seau
Faible teneur en COV < 1 g/L
Fût recyclé, FDES vérifiée Inies, RE 2020
Aspect mat en finition

BAS CARBONE | **0,043 kg CO_2/UF** sur 10 ans

SUPPORTS ADMIS

Tous supports secs, sains et cohésifs. Surfaces murales et plafonds : plâtre et dérivés (enduits de plâtre, plaques de plâtre cartonnées), maçonneries, anciennes peintures (hydrodiluables, glycérophtaliques, acryliques) adhérentes non brillantes.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports : les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1. Gratter et brosser pour éliminer les parties non adhérentes, laver, rincer puis laisser sécher. Sur fonds déjà peints brillants ou satinés : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer puis sécher.
Outils : brosse, rouleau ou pompe Airless équipée d'une buse de 415 à 517.
Rouleau recommandé : microfibre polyester tissé haute densité 12 mm ou polyester tissé 13 mm.
Application : 1 couche de peinture directe non diluée sur fonds non peints ou déjà peints.
Nettoyage des outils : à l'eau.
Rendement : 7 à 9 m²/L — environ 130 m² au seau de 16 L.
Séchage : à 23 °C et 50 % HR. Sec en 1 à 2 heures. Recouvrable en 6 heures.
Précautions d'emploi : ne pas appliquer en dessous de + 8 °C ni au-dessus de + 35 °C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70 % HR. Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés ou humides. Ne pas diluer.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Conditionnement : seau plastique de 16 litres.
Conservation : 12 mois en emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.
Présentation : blanc — prêt à l'emploi.
Aspect : mat — Taux de brillance à 60° : < 5.
Densité : 1,55 à 1,65 (norme EUR PL 004).
Extrait sec pondéral : 61 à 66 %.
Composants : Eau – Biocides – $CaCO_3$ – TiO_2 – Épaississants – Liant styrène acrylique.
Teneur en COV : < 1 g/L. Valeur limite UE catégorie A/a : 30 g/L.
Règlementation : Norme AFNOR NF T 36-005 – FAMILLE I – Classe 7b2. Destination intérieur.
Hygiène et sécurité : se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

l'atelier Marchand de couleurs

L'Atelier CUB : 7 avenue de la grande semaine, rue vert castel 2, 33700 MERIGNAC - Tel : 05 56 28 89 44
L'Atelier Bassin : 1111 avenue du Parc des Expositions, 33260 LA TESTE DE BUCH - Tel : 05 57 52 64 77
E-mail : contact@latelier33.fr