TITANE hydro velours

l'atelier
Marchand de couleurs

INFORMATIONS GÉNÉRALES



A+ | Int. | Eau | Multi | 6h recouvrable | 10 m²/L | Fabrication française

Peinture 2 en 1 : impression et finition velours. Formulée à base de résine acrylique et alkyde en phase aqueuse.

LES + PRODUITS :

- **Impression & Finition 2-en-1**
- **Excellent couvrant, très garnissant**
- **Bon accrochage sur anciennes peintures**
- **Séchage rapide**
- **Lessivable (Classe 1)**
- **Aspect velours en finition**

SUPPORTS ADMIS

Tous supports secs, sains et cohésifs en intérieur, murs et plafonds. Plâtre et dérivés, toile de verre, anciennes peintures (hydrodiluables, glycérophtaliques, acryliques) et anciennes maçonneries (béton, enduit de ciment, briques) après impression.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports : Préparés selon les règles du DTU 59.1. Gratter et brosser, laver, rincer, laisser sécher. Éliminer les anciens badigeons. Sur fonds peints brillants ou satinés, poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer.
Outils : Brosse, rouleau ou pistolet.
Nettoyage des outils : à l'eau, ne pas évacuer l'eau de nettoyage dans l'évier.
Rendement : +/- 10 m² au litre (selon le support).
Séchage : à 20° C et 60 % HR. Sec en 2 heures. Recouvrable en 6 heures.
Application : 2 couches directes, 6 h de séchage entre les couches. Imprimer si nécessaire selon l'état du support.
Précautions d'emploi : Ne pas appliquer par température inférieure à +8°C ni supérieure à +35°C, ni à un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %. Mélanger avant utilisation.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Conditionnement : Seaux plastiques de 15 litres.
Bases disponibles : Blanc.
Conservation : Limitée à 1 an en emballage non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.
Taux de brillance à 60° : 5 %.
Résistance à l'abrasion humide : Lessivable Classe 1 (NF EN 13300).
Extrait sec (pondéral) (Blanc) : 56 à 60 %.
Densité (Blanc) : 1,33 à 1,43.
Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 – Famille I – Classe 7b2 / 4a.
Valeur limite de COV en UE pour ce produit – Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.

l'atelier

L'Atelier CUB : 7 avenue de la grande semaine, rue vert castel 2, 33700 MERIGNAC - Tel : 05 56 28 89 44
L'Atelier Bassin : 1111 avenue du Parc des Expositions, 33260 LA TESTE DE BUCH - Tel : 05 57 52 64 77
E-mail : contact@latelier33.fr