

INFORMATIONS GENERALES



Peinture d'aspect velouté à base de résine alkyde végétale biosourcée à 85 % et composants naturels à 78 % sur produit fini, en phase aqueuse.

LES + PRODUITS :

- Peinture Alkyde végétale 2 en 1 (impression / finition)
- Résine biosourcée à 85 % (NF EN 16640)
- 78 % de matières premières naturelles sur produit fini
- Contient -1 g/L de COV
- Lessivable Classe 1 (EN 13300)

SUPPORTS ADMIS

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, en pièces sèches et humides, travaux neuf ou rénovation ; murs et plafonds, plaque de plâtre, béton, ancienne peinture adhérente non brillante ; et en finition sur toute menuiserie bois ou métal en intérieur.

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Outils : Brosse, rouleau ou bien pompe Airless équipée d'une buse de 415 à 517.

Rouleau recommandé : microfibre polyester tissé haute densité 12mm ou polyester tissé 13 mm.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : 12 à 14 m² au litre.

Sechage : à 23° C et 50 % HR. Sec en 1 à 2 heures.

Recouvrable : frais dans frais dès matage de la 1^{ère} couche. Redoublable 6 heures.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.

Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Conditionnement : Seaux plastiques de 4 et 15 litres et base TR.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Brillant spéculaire : < 2 % sous un angle de 85°.

Résistance à l'abrasion humide : Lessivable Classe 1 (EN 13300).

Extrait sec : 56 %

Masse volumique : 1,49 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 7b2-4a.

Valeur limite de COV en UE pour ce produit - Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.