PEINTURE MATE

MULTIMAT +



Informations générales

- Peinture acrylique mate lavable intérieure et extérieure.
- Qualité supérieure.
- Sans odeur.

LES + PRODUITS :

- Beau résultat en 2 couches sur plaque de plâtre neuve
- Lavable
- Haut pouvoir couvrant

Supports admis :

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente non brillante.

Mise en œuvre :

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.
Outils : Brosse, rouleau ou bien pompe Airless équipée d'une d'une buse de 415 à 517.
Rouleau recommandé : microfibre polyester tissé haute densité 12 mm ou polyester tissé 13 mm.
Nettoyage des outils : à l'eau.
Rendement : 9 m² au litre.
Sechage : à 23° C et 50 % HR. Sec en 2 heures. Recouvrable en 6 heures.
Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques :

Conditionnement : Seaux plastique de 4, 10 et 15 litres. **Disponible en base TR et en NOIR** teinté usine.
Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.
Brillant spéculaire : 2 % sous un angle de 85°.
Résistance à l'abrasion humide : Norme NF EN 13300, Lavable CLASSE 2.
Extrait sec : 57 %
Masse volumique : 1,52 (norme EUR PL 004).
Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 - FAMILLE I - Classe 7b2.
Valeur limite de COV en UE pour ce produit - Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient moins de 1 g par litre de COV.

SOFEC
ZI de l'Aspre, 16 avenue de l'Aspre,
30150 Roquemaure
Tél : +33 (0) 466 82 82 22 - Fax : +33 (0) 466 82 62 26
FDS : consultable sur www.sofec.net

Fiche Technique
Le 28 novembre 2024