

IMPRESSION ASPECT MAT EN FINITION



Int.



Eau



Multi



6h
recovrable



≈130m²



Fabrication
française

LES + PRODUITS

Forte adhérence, haut pouvoir couvrant
Traitée anti flash-rust
Faible teneur en COV < 1 g/L
Fût recyclé, FDES vérifiée Inies, RE 2020
Aspect mat en finition



PRODUIT BAS CARBONE

Empreinte carbone sur 10 ans — FDES vérifiée Inies (NF EN 15804+A2)

0,164

kg CO₂ éq. / UF

SUPPORTS ADMIS

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, anciennes peintures adhérentes non brillantes.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports : les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Outils : brosse, rouleau ou bien pompe Airless équipée d'une buse de 415 à 517.

Rouleau recommandé : microfibre polyester tissé haute densité 12 mm ou polyester tissé 13 mm.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : 8 à 9 m² au litre.

Séchage : à 23 °C et 50 % HR. Sec en 1 à 2 heures. Recouvrable en 6 heures.

Précautions d'emploi : ne pas appliquer à une température inférieure à + 8 °C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %. Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés ou humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Conditionnement : seaux plastiques de 16 litres.

Conservation : 12 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Brillant spéculaire : 3 % sous un angle de 85°.

Résistance à l'abrasion humide : Norme NF EN 13300, classe 3.

Extrait sec : 61 %.

Composants : Eau – Biocides – Caco3 – TiO₂ – Épaississants – Liant styrène acrylique.

Masse volumique : 1,57 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNORT 36-005 – FAMILLE I – Classe 7b2.

Valeur limite de COV (UE) – Catégorie A/a : 30 g/L. Ce produit contient moins de 1 g/L de COV.