

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Int.



Eau



Multi



4h
recouvrable



9 m²/L



Fabrication
française

Peinture acrylique garnissante pochée mate à base de résine acrylique en phase aqueuse.

LES + PRODUITS :

Grand confort d'application
Excellente opacité, fort pouvoir couvrant
Aspect mat décoratif

Lessivable (Classe 3)
Application brosse, rouleau ou pistolet
Bases Blanc et BTN

SUPPORTS ADMIS

Tous supports secs, sains et cohésifs en intérieur, murs et plafonds. Plâtre et dérivés, toile de verre, anciennes peintures (hydrodiluable, glycérophtaliques, acryliques) et anciennes maçonneries (béton, enduit de ciment, briques) après impression.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports : Préparés selon les règles du DTU 59.1. Gratter et brosser, laver, rincer, laisser sécher. Éliminer les anciens badigeons. Sur fonds peints brillants ou satinés, poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer.

Outils : Brosse, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des outils : à l'eau, ne pas évacuer l'eau de nettoyage dans l'évier.

Rendement : +/- 9 m² au litre (selon le support).

Séchage : à 20° C et 60 % HR. Sec en 2 heures. Recouvrable en 4 heures.

Application : 2 couches directes, 4 h de séchage entre les couches. Imprimer si nécessaire selon l'état du support.

Précautions d'emploi : Ne pas appliquer par température inférieure à +8°C ni supérieure à +35°C, ni à un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %. Mélanger avant utilisation.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Conditionnement : 14,4 L (BTN) - 15 L (BTP).

Bases disponibles : Blanc - BTN.

Conservation : Limitée à 1 an en emballage non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Taux de brillance à 85° : < 2.

Résistance à l'abrasion humide : Lessivable Classe 3 (NF EN 13300).

Extrait sec (pondéral) : 57 à 61 %.

Densité : 1,48 à 1,58.

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 – Famille I – Classe 7b2.

Valeur limite de COV en UE pour ce produit – Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient max 30 g par litre de COV.