

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Int.



Eau



Multi



6h
recouvrable



8 m²/L



Fabrication
française

Impression polyvalente formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse. Aspect mat en finition.

LES + PRODUITS :

Consolide et homogénéise les fonds
Régule la porosité
Grande blancheur

Recouvrable par nos peintures
décoratives
Application brosse, rouleau ou
pistolet
Impression polyvalente

SUPPORTS ADMIS

Tous supports secs, sains et cohésifs en intérieur, murs et plafonds. Plâtre et dérivés (enduits de plâtre, plaques de plâtre cartonnées), maçonneries et anciennes peintures (hydrodiluables, glycérophthaliques, acryliques).

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports : Préparés selon les règles du DTU 59.1. Gratter et brosser, laver, rincer, laisser sécher. Éliminer les anciens badigeons. Sur fonds peints brillants ou satinés, poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer.

Outils : Brosse, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des outils : à l'eau, ne pas évacuer l'eau de nettoyage dans l'évier.

Rendement : +/- 8 m² au litre (selon le support).

Séchage : à 20° C et 60 % HR. Sec en 1 heure. Recouvrable en 6 heures.

Application : Sur fonds non peints : 1 couche diluée à 5 % d'eau. Sur fonds déjà peints : 1 couche directe non diluée.

Précautions d'emploi : Ne pas appliquer par température inférieure à +8°C ni supérieure à +35°C, ni à un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %. Mélanger avant utilisation.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Conditionnement : Seaux plastiques de 15 litres.

Présentation : Blanc – Prêt à l'emploi.

Conservation : Limitée à 1 an en emballage non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Taux de brillance à 60° : < 3.

Aspect : Mat.

Extrait sec (pondéral) : 61 à 65 %.

Densité : 1,55 à 1,65.

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 – Famille I – Classe 7b2.

Valeur limite de COV en UE pour ce produit – Catégorie A/g : 30 g par litre. Ce produit contient max 30 g par litre de COV.