

PEINTURE GLYCÉROPH TALIQUE SATINÉE POUR BOISERIES



Int./Ext.



Solvant



Multi



24h
recouvrable



10 à 12 m²/L



Fabrication
française

LES + PRODUITS

Grande facilité d'application
Microporeuse : laisse respirer le support
Imperméable aux eaux de ruissellement
Protège contre les intempéries
Système à teinter COLORIMIX®

SUPPORTS ADMIS

Boiseries peintes et non peintes en intérieur et extérieur (charpentes, barrières, portes, fenêtres). Bois non peints (feuillus, résineux, tropicaux mi-durs, contre-plaqué, aggloméré, Isorel dur) et bois peints (peintures hydrodiluable, acryliques, glycérophthaliques, anciennes lasures).

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports : Bois non peints : poncer, dépoussiérer, dégraisser si traces grasses. Bois écaillés : décaper, gratter, poncer. Bois peints en bon état : poncer, lessiver, rincer, sécher.

Outils : Brosse, rouleau laqueur ou pistolet.

Nettoyage des outils : au White Spirit.

Rendement : 10 à 12 m² au litre (selon le support).

Séchage : à 20° C et 60 % HR. Sec en 6 heures. Recouvrable en 24 heures.

Application : 2 couches successives, 24 h de séchage entre les couches. 3e couche sur bois tendres. Ne pas appliquer sur bois tropicaux anti-siccatifs.

Précautions d'emploi : Ne pas appliquer par température inférieure à +5°C ni supérieure à +35°C. Mélanger avant utilisation.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Conditionnement : Pots métalliques de 16 litres.

Coloration : Système à teinter COLORIMIX®.

Conservation : 12 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Taux de brillance à 60° : 35 %.

Extrait sec : 78 à 82 %.

Densité : 1,47 à 1,57.

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 – Famille I – Classe 4a.

Valeur limite de COV en UE pour ce produit – Catégorie A/d : 300 g par litre. Ce produit contient max 300 g par litre de COV.