


PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE GARNISSANTE POCHÉE



Int.



Eau



Multi



6h
recouvrable



8 à 10 m²/L



Fabrication
française

LES + PRODUITS

Sans odeur à l'application
Excellente opacité, fort pouvoir couvrant
Entretien facile, lessivable (Classe 2)
Aspect satin velouté en finition
Pièces sèches et humides

SUPPORTS ADMIS

Surfaces murales en intérieur, pièces sèches et humides. Toiles de verre, plaques de plâtre, anciennes peintures (hydrodiluable, glycérophtaliques, acryliques) et anciennes maçonneries (béton, enduit de ciment, briques).

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports : Préparés selon les règles du DTU 59.1. Gratter et brosser, laver, rincer, laisser sécher. Sur anciennes peintures brillantes ou satinées, poncer, lessiver, rincer. Sur fonds poreux, imprimer avec notre IMPRESSION.

Outils : Brosse, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : 8 à 10 m² au litre (selon support et application).

Séchage : à 20° C et 60 % HR. Sec en 1 heure. Recouvrable en 6 heures.

Application : 2 couches successives, 6 h de séchage entre les couches. Sur fonds neufs : 1ère couche diluée 5 à 10 % d'eau, 2e couche non diluée.

Précautions d'emploi : Ne pas appliquer par température inférieure à +5°C ni supérieure à +30°C. Mélanger avant utilisation.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Conditionnement : Seaux plastiques de 16 litres.

Conservation : 12 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Taux de brillance à 60° : 14 %.

Résistance à l'abrasion humide : Norme NF EN 13300, Classe 2.

Extrait sec : 53 à 57 %.

Densité : 1,21 à 1,31.

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36-005 – Famille I – Classe 7b2.

Valeur limite de COV en UE pour ce produit – Catégorie A/a : 30 g par litre. Ce produit contient max 30 g par litre de COV.