Время : 2026-10-28 14:18:40


Серийн. номер : 940487

Метод : Geochem(3-Beam) Extra

Ежедн. ID : 13

Истекшее время : 45 s

Спектр




Прицел. изобр.



Хим. состав

Истекшее время: 45.0s

| El | PPM | +/- 3σ |
|---|---|---|
| Mg | 8400 | 3900 |
| Al | 6.40% | 0.16 |
| Si | 38.46% | 0.28 |
| P | 200 | 120 |
| S | 4330 | 150 |
| K | 4.147% | 0.047 |
| Ca | 6.954% | 0.068 |
| Cr | 77 | 53 |
| Mn | 629 | 63 |
| Fe | 4040 | 110 |
| Ni | 35 | 11 |
| Cu | 67 | 15 |
| Zn | 11 | 7 |
| Rb | 572 | 10 |
| Sr | 121 | 4 |
| Y | 13 | 5 |
| Zr | 60 | 4 |
| Nb | 48 | 4 |
| Mo | 9 | 5 |
| Sn | 42 | 23 |
| Ba | 350 | 66 |
| La | 150 | 100 |
| Ce | 130 | 130 |
| Hf | 11 | 7 |
| W | 24 | 14 |
| Th | 17 | 9 |
| LE | 42.11% | 0.31 |
| El | PPM | +/- 3σ |
| Sc | ND | <370 |
| Ti | ND | <190 |
| V | ND | <130 |
| Co | ND | <53 |
| As | ND | <6 |
| Se | ND | <4 |
| Ag | ND | <85 |
| Cd | ND | <36 |
| Sb | ND | <68 |
| Pr | ND | <3700 |
| Nd | ND | <5200 |
| Au | ND | <8 |
| Hg | ND | <17 |

.....

Примечания

Sample ID: 7

Project No.: tarelka seraya

Sample Type: In Situ

Operator:

Notes:

Дата: _____

Подпись: _____