
Хим. состав

Истекшее время: 45.0s


El	PPM	+/- 3σ
Al	5.05%	0.15
Si	39.28%	0.21
P	1530	150
S	3120	150
K	5.816%	0.051
Ca	7.599%	0.059
Ti	1350	390
Cr	111	57
Mn	69	47
Fe	8660	170
Ni	48	12
Cu	76	15
Zn	125	12
Rb	129	5
Sr	137	5
Y	13	4
Zr	217	6
Nb	4	4
Mo	11	5
Ag	8	7
Sn	29	24
Ba	532	74
La	130	110
Ce	240	140
Hf	8	7
W	28	16
Pb	5	4
Th	15	9
LE	40.60%	0.24
El	PPM	+/- 3σ
Mg	ND	<4000
Sc	ND	<360
V	ND	<150
Co	ND	<75
As	ND	<6
Se	ND	<4
Cd	ND	<37
Sb	ND	<72
Pr	ND	<3500
Nd	ND	<5000
Au	ND	<8

.....

Спектр



Прицел. изобр.



Примечания


Sample ID: 3

Project No.: ваза

Истекшее время: 45.0s

El	PPM	+/- 3σ
Al	4.44%	0.15
Si	34.36%	0.23
P	1180	150
S	3830	170
K	4.170%	0.045
Ca	6.503%	0.060
Ti	960	420
Cr	91	59
Mn	89	49
Fe	8560	180
Ni	50	13
Cu	93	17
Zn	2091	45
Rb	114	5
Sr	162	5
Y	23	4
Zr	257	7
Nb	9	4
Mo	13	6
Cd	32	20
Ba	368	61
Ce	180	110
Hf	8	8
W	39	30
Pb	16	5
Th	22	10
LE	48.71%	0.25
El	PPM	+/- 3σ
Mg	ND	<5500
Sc	ND	<440
V	ND	<160
Co	ND	<78
As	ND	<7
Se	ND	<4
Ag	ND	<93
Sn	ND	<54
Sb	ND	<74
La	ND	<2300
Pr	ND	<3800
Nd	ND	<5400
Au	ND	<9

.....



Прицел. изобр.



Примечания

Sample ID: 3


Project No.: ваза niz glazur

Sample Type: In Situ


Истекшее время: 45.0s

El	PPM	+/- 3σ
Al	13.27%	0.21
Si	31.63%	0.23
P	730	120
S	5890	200
K	2.411%	0.031
Ca	8750	160
Ti	5740	480
V	170	130
Cr	123	59
Fe	1.356%	0.022
Ni	63	13
Cu	49	16
Zn	2558	49
Rb	108	5
Sr	211	6
Y	40	4
Zr	336	8
Nb	17	4
Mo	11	5
Sn	28	25
Ba	326	59
La	133	93
Ce	250	110
Nd	240	240
Hf	17	8
Pb	31	5
Th	27	10
LE	48.75%	0.26
El	PPM	+/- 3σ
Mg	ND	<6600
Sc	ND	<350
Mn	ND	<570
Co	ND	<90
As	ND	<7
Se	ND	<4
Ag	ND	<87
Cd	ND	<35
Sb	ND	<68
Pr	ND	<3600
W	ND	<55
Au	ND	<8

.....



Прицел. изобр.



Примечания

Sample ID: 3

Project No.: ваза niz krai

Sample Type: In Situ

Operator: