

# Correction du TP

## ✂ Capacités exigibles

- ◇ Utiliser un logiciel ou des modèles cristallins pour visualiser des mailles et des sites interstitiels et pour déterminer des paramètres géométriques.

## I Objectifs

- ◇ Visualiser à l'aide d'outils numériques des structures cristallines (parfaites).
- ◇ Se familiariser avec l'observation des différents types de sites et de structures.
- ◇ Bien comprendre les règles de construction de cristaux ioniques.

## II S'appropriier

Lancer le logiciel en ligne minusc : <https://libmol.org/minusc/>.

- ◇ L'onglet **Commandes** permet de modifier l'affichage de la maille.
- ◇ L'onglet **Fichier** permet de changer de structure cristalline.
- ◇ L'onglet **Formule** permet d'afficher seulement certains atomes de la maille. Pour revenir à la maille complète, on peut cliquer sur **désactiver le mode formule** en bas à gauche.
- ◇ Les paramètres de maille (distance  $a, b, c$  et angles  $\alpha, \beta, \gamma$ ) sont affichés en haut à gauche de l'écran. Les distances sont données en Angström :  $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$ .
- ◇ La distance entre deux motifs peut être mesurée en double-cliquant sur un motif, puis en pointant le second.




FIGURE 29.1 – Définition paramètres de maille.

- ◇ Plusieurs mailles peuvent être affichées en changeant les valeurs de  $a, b, c$  en bas à droite :  $a = 2$  signifie « afficher 2 mailles selon l'axe de  $a$  ».

## III Réaliser

### III/A Étude d'une structure métallique : argent

Dans **Fichier**, rechercher le cristal Argent.

- 1 Quelle est la configuration cristallographique de l'argent ?

Réponse

solu



- 2] Quelle est la population de la maille ? La coordinence des atomes d'argent ?

Réponse

solu



- 3] Dans **Afficher atomes**, choisir **sphères**. Observer la tangence des atomes. Sachant que le rayon métallique des atomes d'argent vaut  $r = 144 \text{ pm}$ , en déduire la valeur du paramètre de maille théorique  $a$ . Le comparer au paramètre de maille réel.

Réponse

solu



- 4] Repérer et représenter les sites interstitiels tétraédriques et octaédriques.

Réponse

solu



### III/B

### Étude de plusieurs structures ioniques

D'après Mines-Pont

- 5] Sachant que les anions sont plus gros que les cations, indiquer une première inégalité du rapport  $\frac{r_+}{r_-}$ , sous la forme  $\frac{r_+}{r_-} < x$ .

Réponse

solu



### III/B) 1

### Étude de la structure type CsCl

Dans **Fichier**, recherchez le cristal CsCl en écrivant **chlorure de césium**.



$r_+ = 169 \text{ pm}$  et  $r_- = 181 \text{ pm}$ .

- 6] Où se situe  $\text{Cs}^+$  ? Quelle est sa coordinence ? (On pourra choisir d'afficher 2 mailles par 2 mailles).

Réponse

solu



- 7] En visualisation 1 maille par 1 maille, quel type de site occupe  $\text{Cl}^-$  ? Quelle est sa coordinence ?

Réponse

solu



- 8] Comment avait-on décrit le chlorure de césium dans le cours ? Quels étaient les sites occupés par  $\text{Cl}^-$  et  $\text{Cs}^+$  ? Montrer que ces deux descriptions sont équivalentes.

Réponse

solu



- 9] Dans **afficher atomes**, choisir **sphères**. Observer la tangence des anions et des cations. Sachant que  $r_+ = 169 \text{ pm}$  et  $r_- = 181 \text{ pm}$ , déterminer le paramètre théorique  $a_{\text{th}}$  de la maille.

Réponse

solu



- 10 Le comparer au paramètre  $a_{\text{exp}}$ . En déduire l'erreur relative commise sur  $a$  avec le modèle de sphères dures. Est-ce qu'il justifie l'emploi du modèle utilisé ?

Réponse

solu



- 11 Sans le logiciel : d'après les règles de stabilité d'une structure ionique, déterminer une deuxième limite au rapport  $\frac{r_+}{r_-}$  pour cette structure.

Réponse

solu



- 12 Donner donc les 2 inégalités sur  $\frac{r_+}{r_-}$  (cf. question 5). Est-ce vérifié pour ce cristal ?

Réponse

solu



### III/B) 2 Étude de la structure type NaCl

Dans **Fichier**, recherchez le cristal NaCl en écrivant **halite**.



$r_+ = 95 \text{ pm}$  et  $r_- = 181 \text{ pm}$ .

Mêmes questions de 13 à 19 que pour CsCl.

### III/B) 3 Étude de la structure type ZnS

Dans **Fichier**, recherchez le cristal ZnS en écrivant **ZnS**.



$r_+ = 74 \text{ pm}$  et  $r_- = 184 \text{ pm}$ .

Mêmes questions de 20 à 26 que pour CsCl.

### III/B) 4 Étude d'une nouvelle structure : la fluorine

Dans **Fichier**, recherchez la structure de la fluorine.



$r_+ = 99 \text{ pm}$  et  $r_- = 136 \text{ pm}$ .

- 27 Décrire la maille telle que vous la voyez.

Réponse

solu



- 28 Quel est le nombre de cations par maille ? d'anions par maille ? La règle de neutralité est-elle satisfaite ? En déduire la formule chimique de la fluorine.

Réponse

solu



- 29] Quelle est la coordinnence de  $\text{Ca}^{2+}$  ? de  $\text{F}^-$  ?

\_\_\_\_\_ Réponse \_\_\_\_\_  
 solu  
 \_\_\_\_\_ ◇ \_\_\_\_\_

- 30] Observer la tangence des anions et des cations, en déduire le paramètre théorique  $a_{\text{th}}$  de la maille. Le comparer au paramètre  $a_{\text{exp}}$ . En déduire l'erreur relative commise sur  $a$  avec le modèle de sphères dures.

\_\_\_\_\_ Réponse \_\_\_\_\_  
 solu  
 \_\_\_\_\_ ◇ \_\_\_\_\_

- 31] En observant plusieurs mailles, pourriez-vous proposer une autre façon de décrire la maille de fluorine ? La dessiner sur votre feuille ; vérifier le nombre d'ions de chaque espèce par maille avec cette nouvelle description.

\_\_\_\_\_ Réponse \_\_\_\_\_  
 solu  
 \_\_\_\_\_ ◇ \_\_\_\_\_

La valeur du rapport  $r_+/r_-$  peut vous aider à trouver cette nouvelle description.

Aide

### III/C Étude d'une structure non cubique : le quartz

Dans Fichier, sélectionner la structure Quartz

- 32] Vérifier la neutralité du cristal. Quelle est la formule brute du quartz ?

\_\_\_\_\_ Réponse \_\_\_\_\_  
 solu  
 \_\_\_\_\_ ◇ \_\_\_\_\_

- 33] Pour un espace délimité par 3 vecteurs non coplanaires  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$ , son volume  $V$  s'exprime grâce au produit mixte

$$V = (\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

Calculer la masse volumique du cristal, sachant que les rayons ioniques valent  $r_+ = 27 \text{ pm}$  et  $r_- = 132 \text{ pm}$ , ainsi que  $M_{\text{Si}} = 28,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$  et  $M_{\text{O}} = 16,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ . Comparer à une valeur expérimentale.

\_\_\_\_\_ Réponse \_\_\_\_\_  
 solu  
 \_\_\_\_\_ ◇ \_\_\_\_\_