



PROTOKOL O SKÚŠKE č. 30-08-0304

ZÁKAZKA

Číslo: 30080099
Zákazník: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Studená 3, 826 34 Bratislava 29
Skúšobné pracovisko Bratislava

PREDMET SKÚŠKY

Výrobok: Betónové dlaždice
Výrobca: Renit, s.r.o. Mostová 8, 811 02 Bratislava
Výrobňa: na adrese výrobcu
Výrobné normy: STN EN 1339: 2004 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy
Oprava: O1 - 6/05

VZORKA VÝROBKU

- údaje od zákazníka

Opis vzorky: dlažbové prvky z pohľadového betónu
Označenie podľa zákazníka: -
Dátum výroby: neudaný
Miesto a dátum odberu: neudané
Odber vykonal: zákazník
Miesto a dátum prevzatia: pobočka Nové Mesto nad Váhom, dňa 22.05.2008
Označenie podľa laboratória: 193/2008

SKÚŠKY

Odolnosť proti šmyku - akreditovaná skúška

Skúšobný postup: STN EN 1339: 2004 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy
Oprava: O1 - 6/05
Opis skúšobných telies: dlažbové prvky (136x86)mm
Skúšobné telesá pripravil: zákazník
Podmienky pri skúške: laboratórne
Odchýlky od skúš. postupu: žiadne
Dátum skúšky: 30. 05. 2008
Skúšal: Vlasta Smatanová

Použité meradlá a zariadenia:

Evid. číslo	Názov	Rozsah	Jednotka	Delenie
M300102	Posuvné meradlo	0 ÷ 200,00	(mm)	0,01
M300711	Kyvadlový prístroj	0 ÷ 150,00	dieli	1,0

VÝSLEDKY

Šírka pätky	76,2	mm				
Dĺžka pätky	25,4	mm				
		Číslo vzorky				
		1	2	3	4	5
Hodnota kyvadla na stupnici	Smer - 1	75	76	76	76	75
		75	75	76	77	74
		74	76	76	77	74
		74	75	76	76	74
		74	75	76	76	74
	Smer - 2	76	76	76	77	77
		75	75	75	77	76
		76	76	76	75	76
		75	76	75	75	76
		75	76	75	75	76
Priemrná hodnota z posledných troch meraní	smer - 1	74	75	76	76	74
	smer - 2	75	76	75	75	76
Priemer z dvoch smerov		75	76	76	76	75
Priemerná kyvadlová hodnota ± U pre k=2		75 ± 2				


Dátum vypracovania:

23. 6. 2008

Vypracoval:

Iveta Hubertová

Schválil:



Ing. Jarmila Nováčiková
vedúci skúšobného pracoviska



Poznámky:

- Ak odber vzorky výrobku nevykonali pracovníci skúšobného laboratória, údaje o výrobcovi, výrobní a odbere vzorky sú uvedené podľa informácií poskytnutých zákazníkom.
- Skúšky sa vykonali podľa pracovného postupu č. PP-011 skúšobného laboratória v súlade s uvedenými skúšobnými postupmi.
- Zistené výsledky sa vzťahujú len na vzorku výrobku.
- Protokol o skúške sa bez písomného súhlasu skúšobného laboratória môže reprodukovat' len ako celok.

-----Koniec protokolu o skúške-----