ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭМАКОУТ 7320 В

ОПИСАНИЕ

Грунт-эмаль ЭМАКОУТ 7320В – однокомпонентный лакокрасочный материал на основе винилового сополимера.

НАЗНАЧЕНИЕ

Грунт-эмаль предназначена для защиты от коррозии металлических поверхностей, подвергающихся периодическому перепаду температур от минус 60 до 60°С, воздействию агрессивных газов (SO_2, CO_2, Cl_2), кислот (H_2SO_4, H_3PO_4, HCl), растворов щелочей, воды при температуре не выше 60°С.

Покрытие на основе грунт-эмали ЭМАКОУТ 7320 В имеет срок службы в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климата не менее 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плотность, г/см^3 1,14±0,05
- Объемная доля нелетучих веществ, % 40±5
- Температура вспышки, °С не ниже 27

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В наносят на подготовленные стальные поверхности, а также на поверхности, окрашенные грунт-эмалью ЭМАКОУТ 7320 С.

Подготовка поверхности при нанесении по металлу включает, при необходимости, отмывку от грязи и водорастворимых веществ, скругление острых кромок, очистку от непрочнодержащихся слоев, удаление масляных и жировых загрязнений, очистку до степени Sa 2½, удаление пыли и остатков абразива, контроль качества подготовки поверхности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТ-ЭМАЛИ

- обеспечить температуру грунт-эмали в диапазоне 15-25°С, затем перемешать до однородной консистенции;
- при необходимости разбавить растворителем ЭМЛАК № 221 не более 10 % от объема.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- температура воздуха от минус 15 до +30°С;
- относительная влажность воздуха рекомендуемая до 85 %;
- рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 3°С;
- отсутствие осадков.

МЕТОД ОКРАШИВАНИЯ

Безвоздушное распыление	Пневматическое распыление	Кисть	Валик
➢ Кратность повышения давления – 1:45, 1:28 ➢ Давление краски, МПа, не менее – 15 ➢ Диаметр сопла, мм/угол факела, °: по ровным поверхностям – (0,38-0,43) / (30-50)° по сложным поверхностям – (0,28-0,33) / (20-30)° ➢ Расстояние до окрашиваемой поверхности, см – 30-40	Давление краски, МПа – 0,4-0,6; Диаметр сопла – 1,4-1,6 мм	Допускается нанесение кистью или валиком при окрашивании небольших участков поверхности	

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

до отлипа				до твердой пленки				до перекрытия			
-15°С	0°С	20°С	30°С	-15°С	0°С	20°С	30°С	-15°С	0°С	20°С	30°С
6 ч	30 мин	20 мин	10 мин	12 ч	3 ч	1ч	30 мин	12 ч	3 ч	1ч	30 мин

Время высыхания может изменяться в зависимости от влажности воздуха и интенсивности воздухообмена у окрашенной поверхности. В процессе сушки следует исключать резкие снижения температуры, приводящие к конденсации влаги на поверхности и обеспечивать вентиляцию для удаления растворителя.

ВЫДЕРЖКА ДО НАНЕСЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	Максимальная продолжительность выдержки покрытия не ограничена. При длительном хранении окрашенных конструкций перед нанесением следующего слоя с поверхности следует удалить соль, продукты меления и другие загрязнения путем отмывки чистой пресной водой под высоким давлением.

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ

Диапазон нанесения	Толщина 1 слоя пленки, мкм*		Теоретический расход, на 1 м^2	
	сухой	мокрой	л	кг
Максимальный	60	134	0,133	0,152
Типичный	50	111	0,111	0,127
	40	89	0,89	0,101

** В зависимости от назначения и условий эксплуатации покрытия возможны отклонения от указанной толщины. Это приведет к изменению расхода и может повлиять на время высыхания и интервал перекрытия.*

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	Грунт-эмаль ЭМАКОУТ 7320 В обычно наносят в 2-3 слоя. При необходимости число слоев может быть увеличено до набора необходимой толщины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обращаться с осторожностью. Грунт-эмаль является пожароопасной, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в ее состав. Все работы, связанные с изготовлением и применением грунт-эмали, должны проводиться в помещениях, снабженных общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений.

До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с органоразбавляемыми лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению.

Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение грунт-эмали производят при температуре до 35°С. Тара с грунт-эмалью должна быть герметично закрыта, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.

Гарантийный срок хранения- 36 месяцев с даты изготовления.