U-POL · Техническое описание

POWER CAN · Прозрачный лак

Аэрозольный лак PCLC/AL, 500 мл

Avtokraski_Pro
avtokraskipro.kz

Перевод технической карты производителя на русский язык. Оригинал: U-POL, TDS «POWER CAN (Clearcoat)», ред. 1 от 03.04.2017, английский язык. Перевод выполнен Avtokraski_Pro для удобства покупателей; при расхождениях действует оригинал производителя.

Описание

Высококачественный прозрачный лак в аэрозоли. Идеален для локального (точечного) ремонта.

- Отличный высокий глянец, стойкость к УФ-излучению
- Подходит для нанесения по базовым эмалям
- Быстро сохнет, долговечное покрытие

Основания

- Ранее окрашенные поверхности

Необходимые материалы

- Обезжириватель SYSTEM 20™
- Абразивы MAXIMUM

Подготовка поверхности и нанесение

Тщательно очистите и обезжирьте поверхность очистителем. Покрытия однослойной эмали (solid) зашлифуйте по-мокрому или по-сухому абразивом P800–P1000, снова очистите, высушите и обезжирьте. При нанесении по базовой эмали на растворителе наносите лак POWER CAN через 20–60 минут после нанесения базы.

Приготовление

Перед использованием встряхивайте баллон не менее 2 минут.

Технические данные

Количество слоёв	1–2 слоя с расстояния около 25 см
Толщина слоя	15 мкм
Теоретическая укрывистость*	около 4 м² на баллон
Межслойная выдержка при 20 °C	5–10 минут
Можно брать в руки при 20 °C	через 30 минут (зависит от толщины, влажности и температуры)

* При 100 % переносе материала и указанной толщине сухой плёнки.

Хранение

Срок годности — 2 года при правильном хранении. Перед использованием выдержите баллон 2 часа при комнатной температуре. Храните в сухом проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Чтобы продуть распылитель и продлить срок службы баллона, после каждого использования переверните его и распылите несколько секунд вверх дном. Если распылитель засорился, снимите его и замочите в мягком растворителе.

Температура хранения	5–25 °C
Рекомендуемая температура нанесения	20 °C
VOC (ЛОС)	704 г/л в готовом виде; предел ЕС для категории IIB.e — 840 г/л

Код заказа	Формат	Цвет	VOC, г/л
PCLC/AL	аэрозоль 500 мл	прозрачный глянцевый	704

Только для профессионального применения. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией на этикетке и паспортом безопасности. Данные носят информационный характер и могут быть изменены производителем без предупреждения. Покупатель сам отвечает за проверку пригодности продукта для своих задач.