

# Краска Для потолков

Для потолков и стен

- Превосходная укрывистость
- Устойчива к сухой уборке
- Стойкая к пожелтению
- Не «мелуется»
- Низкая разбрызгиваемость при нанесении
- Глубоко-матовая

## Краткий обзор

Назначение	Для окраски потолков и стен (кроме деревянных) в жилых помещениях с умеренной влажностью и низкой эксплуатационной нагрузкой (спальни, гостиные, коридоры, гардеробные, кабинеты) по бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным, гипсокартонным, кирпичным и другим минеральным поверхностям.
Свойства	Образует глубоко-матовое снежно-белое покрытие, обладающее высокой укрывистостью. Не подвержена пожелтению. Не мелит, не разбрызгивается, легко наносится. Устойчива к сухой уборке. Полная укрывистость набирается по мере высыхания покрытия.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. Внешний вид – после высыхания краска должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность.
Технические данные	

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	60 - 68
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,0 - 9,5
Степень перетира, мкм, не более	70
Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более	250
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C, ч, не более	1
Блеск покрытия, %	4 - 19
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее	30

Упаковка Ведро 11 л, 20 л.

## Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, кирпичные и другие минеральные поверхности.
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от пыли, грязи, разделительных жидкостей, меловых, известковых, непрочно держащихся и несовместимых покрытий (силикатные, масляные и т.п.), должен отсутствовать эффект меления. Биопоражения и высолы удалить механически, при необходимости обработать специальными составами. Глянцевые основания зашлифовать и обеспылить. Новые бетонные поверхности окрашивать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимерминеральными составами – не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания (или согласно рекомендациям производителя). Металлические части (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) покрыть антикоррозионной грунтовкой. Не наносить на известково-цементные поверхности. Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски поверхность обработать грунтовкой FESTEK-01 глубокого проникновения.
Способ и условия нанесения	Работы проводить при температуре окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности не ниже 10 °C. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, влажность воздуха при интерьерных работах – 40-60 %. Перед применением краску тщательно перемешать и наносить на поверхность: - Кистью - Валиком - Пневматическим или безвоздушным методом распыления.  Упаковку с частично использованным материалом необходимо плотно закрыть, а ее содержимое использовать в наиболее короткий срок. Краска готова к применению. При необходимости допускается разбавление водой – не более 5 %, при безвоздушном нанесении – около 10 %. После работы инструмент, пятна краски отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски. Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать краску одной партии или смешивать необходимое количество материала, либо окрашивать участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости.

## Технология применения

Пиктограммы  
способов нанесения



Температурный  
режим,  
время высыхания

Промежуточная сушка каждого слоя в течение 4 ч при температуре  $(20 \pm 2)$  °С. При более низкой температуре и/или повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 24 ч.

Расход

350-400 г/м<sup>2</sup> на двухслойное покрытие. Зависит от состояния и подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия. При окрашивании фактурных поверхностей (типа: шуба, барашек, короед и т.п.) расход краски увеличивается в 1,5 раза.

## Дополнительная информация

Транспортировка и  
хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Меры  
предосторожности

Краска пожаровзрывобезопасна. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями.

Утилизация отходов

Остатки материала после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Более полная информация по обращению и утилизации краски указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.