

# Краска "Festek- Inside" Eco ИНТЕРЬЕРНАЯ

Для стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью

- Простой и легкий ремонт
- Устойчива к легкой влажной уборке
- Для стандартных эксплуатационных нагрузок
- Высокая укрывистость
- Матовая

## Описание

Назначение	Для окраски стен и потолков (кроме деревянных) в жилых и административных помещениях с умеренной влажностью и стандартной эксплуатационной нагрузкой (спальни, гостиные, коридоры, холлы, офисные помещения) по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям. Допускается нанесение по обоям, предназначенным под покраску.
Свойства	Образует матовое «дышащее» покрытие, обладающее высокой укрывистостью. Не разбрызгивается, легко наносится. Устойчива к легкой влажной уборке.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами. Внешний вид – после высыхания краска должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность.

### Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	56 - 68
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,0 - 9,5
Степень перетира, мкм, не более	70
Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более	250
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	1
Блеск покрытия, %	4 - 19
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее	24
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	1,0

Упаковка ведро 11л, 20л.

## Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности; допускается нанесение по обоям, предназначенным под покраску.
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от пыли, грязи, разделительных жидкостей, меловых, известковых, непрочно держащихся и несовместимых покрытий (силикатные, масляные и т.п.), должен отсутствовать эффект меления. Биопоражения и высолы удалить механически, при необходимости обработать специальными составами. Глянцевые основания зашлифовать и обеспылить. Новые бетонные поверхности окрашивать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимерминеральными составами – не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания (или согласно рекомендациям производителя).
Нанесение	<p>Работы проводить при температуре окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности не ниже 10 °С. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, влажность воздуха при интерьерных работах – 40-60 %. Перед применением краску тщательно перемешать и наносить на поверхность:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Кистью</li><li>•Валиком</li><li>•Пневматическим или безвоздушным методом распыления.</li></ul> <p>Упаковку с частично использованным материалом необходимо плотно закрыть, а ее содержимое использовать в наиболее короткий срок.</p> <p>Краска готова к применению. При необходимости допускается разбавление водой – не более 5 %, при безвоздушном нанесении – около 10 %.</p> <p>После работы инструмент, пятна краски отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски. Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать краску одной партии или смешивать необходимое количество материала, либо окрашивать участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости.</p>

Пиктограммы  
способов нанесения



Температурный  
режим,  
время высыхания

Промежуточная сушка каждого слоя в течение 4 ч при температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ . При более низкой температуре и/или повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 24 ч. Время выдержки покрытия до первой влажной уборки – не менее 21 суток.

Расход

350-400 г/м<sup>2</sup> на двухслойное покрытие. Зависит от состояния и подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия. При окрашивании фактурных поверхностей (типа: шуба, барашек, короед и т.п.) расход краски увеличивается в 1,5 раза.

### Дополнительная информация

Транспортировка и  
хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше  $5^\circ\text{C}$ .

Меры  
предосторожности

Краска пожаровзрывобезопасна. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями.

Утилизация отходов

Остатки материала после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.