天纺标检测认证股份有阻公司国家针织产品质量监督检验中心











检验报告





第1页 共2页

							7717	アロハ
	委托单位/地址	利郎(中国)有限公司			送样人:	:		
1		中国福建省晋江	市长兴路200号		电话:			
	生产单位/地址	312013						
客户		样品名称:	J23/JM446-3# 面料		商标:	LILANZ,	利郎	
提供信		样品总数:	1块					
息	样品信息	号型规格:			颜色:			
		质量等级:			安全类别:			
		产品款号或货号:	货号: 18QXC0213S 样号: 3183134336					
	样品描述 1# 蓝色烧花机织物100×100cm							
	检验性质	委托检验	样品受理日期	2018-05-14	报告签发	支日期	2018-	-05-16
	执行标准 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B类)							
检验结论		检验结果及符合性见附页。 检验单位盖章			新教	。质量质	No.	
非标	准检验方法说明	ì 验方法说明 			1000 —	7-	中/	
检验	验结果的不确定度 检验专用章 据 样						岸	
	备注 委托方要求: 耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度按照客供指标判定,其他项目执行Q/LLZG 201-2018(表1)。							

批准:

in Plan

审核:

MSh

4台 生山



天纺标检测认证股份有阻公司国家针织产品质量监督检验中心











检验报告

可分解致癌芳香胺染

料

异味

CKTC-WT18031081 第2页 共2页 检测项目 项目描述 单位 标准值 实测值 评价 方法标准/备注 蓝色烧花机织物100×100cm 1# 级 4-5变色 ≥ 4 羊毛4-5 腈纶4-5 GB/T 5713-2013 耐水色牢度 符合 ≥3-4 聚酯4-5 沾色 级 (锦纶3) 锦纶3-4 棉4 醋纤3-4 耐干摩擦色牢度 沾色 级 ≥3-4 4-5符合 GB/T 3920-2008 变色 级 ≥ 4 4-5羊毛4 腈纶4-5 耐酸汗渍色牢度 符合 GB/T 3922-2013 ≥3-4 聚酯4-5 沾色 级 (锦纶3) 锦纶3-4 棉4 醋纤3-4 变色 级 ≥ 4 4-5羊毛4-5 腈纶4-5 耐碱汗渍色牢度 符合 GB/T 3922-2013 ≥3-4 聚酯4-5 沾色 级 (锦纶3) 锦纶3-4 棉4 醋纤3-4 未检出 甲醛含量 ≤75 符合 GB/T 2912.1-2009 mg/kg (低于检出限20mg/kg) $4.0 \sim 8.5$ 氯化钾萃取 符合 GB/T 7573-2009 6.3 pH值

禁用

无

未检出

(低于检出限5mg/kg)

无异味

符合

符合

GB/T 17592-2011

GB 18401-2010

mg/kg