113 Fujian Inspection Center











## 测 报 告 (电子版)



防伪码: PP421206104

**学 1 百 廿 1 百** 

		E-18/12/20		第1页共3页			
	委托方	利郎(中国)有限公司 / 福建省晋江市长兴路200号					
客户提供信息	样品	男内衣(上装)	商标	LILANZ LESS IS MORE LILANZ			
	货/款/样号	委托序号: 198028。21XNY20201-L213NY103201(NO: 004135)					
	规格号型		安全类别/ 等级	B类			
	生产单位	266008					
样品描述		1件黑色针织上衣,状态正常					
样品接收/ 试验日期		2020-12-06/2020-12-07 ~ 2020-12-09	检验类别	委托检验 (送样)			
检测项目及方法		(见检测报告续页)					
判定依据		Q/LLZG 201-2020 服装用面料理化性能技术要求利郎(中国)有限公司企业标准					
检验结论		该样品所检项目符合Q/LLZG 201-2020要求。 报告签发日期: 2020年12月9日					
	备注 判定依据由委托方提供。						
	田1上	/ 1 / 1 M M M M M M M M M M M M M M M M					

说明: 1、检测地点:福州市照屿路17号

- 2、报告无"检验检测专用章"无效,无编制和审批签名无效,报告涂改无效。
- 3、未经本中心批准不得部分复制报告,复制报告未重新加盖"检验检测专用章"无效。
- 4、客户提供信息由委托方提供并确认,本中心不对其真实性及完整性负责。
- 5、本报告检测结果仅适用于所接收样品。
- 6、对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。

审批:



编制: 坪建伟

福州总部地址:福州市仓山区照屿路17号 电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339

晋江实验室地址:晋江市洪山路236号明丰大厦3楼 电话: 0595-88123970/82682768 福建省纤维检验中心 Fujian Fiber Inspection Center









## 检测报告续页

\*W20045910-1\* 第 2 页 共 3 页

检测项目	测试方法	标准值及允差 (表14)	检测结果	单项判定
耐湿摩擦色牢度,级	GB/T 3920-2008	≥2-3(深色、 中间色)	直向 4 横向 4	符合
耐皂洗色牢度,级	GB/T 3921-2008 (40℃, 30min)	变色≥4 沾色≥3-4 皂液沾色不判定 只出实测值	变色 4-5 沾色 羊毛 4-5 腈纶 4-5 聚酯纤维 4-5 锦纶 4-5 棉 4-5 醋纤 4-5 皂液沾色 4-5	符合
耐光、汗复合色牢度(碱液),级	GB/T 14576-1993 (深色:第一阶 段:4级蓝标晒至 灰卡4-5级;第二 阶段:4级蓝标晒 至灰卡4.02级)	<ul><li>≥3-4 (深色/中 间色)</li><li>(产品出现较红 、较黄现象判定 为不合格)</li></ul>	第一阶段 >4 第二阶段 4	符合
耐光色牢度【一阶段】,级	GB/T 8427-2008 (方法3,一阶段, 蓝色羊毛标样1~4 级,用4级控制试 验终点)	≥4(深色/中间 色)	>4	符合
起毛起球,级	GB/T 4802.1-2008 (780cN,起球600 次)	≥3[内衣、短裤 (内裤)]	3-4	符合



福州总部地址:福州市仓山区照屿路17号 电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339

晋江实验室地址:晋江市洪山路236号明丰大厦3楼 电话: 0595-88123970/82682768

福建省纤维检验中心 Fujian Fiber Inspection Center

国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) National Textile And Garment Quality Supervision Testing Center(Fujian)









(DZ)

## 检测报告附件

\*W20045910-1\*

第3页共3页

贴样/样品图片



\*\*报告正文结束\*\*

福州总部地址:福州市仓山区照屿路17号 电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339

晋江实验室地址:晋江市洪山路236号明丰大厦3楼 电话: 0595-88123970/82682768