



170011263663



170011260277



(2017)国认监认字(100)号

检验报告



CKTC-WT18031088



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

第1页 共2页

客户提供信息	委托单位/地址	利郎（中国）有限公司 中国福建省晋江市长兴路200号			送样人：---	电话：---
	生产单位/地址	312013 -----				
	样品信息	样品名称：	J23/JM446-4# 面料		商标：	LILANZ，利郎
		样品总数：	1块			
		号型规格：	-----		颜色：	-----
质量等级：		-----		安全类别：	-----	
	产品款号或货号：	货号：18QXC0211S 样号：3183134316				
样品描述	1# 黑色烧花机织物100×100cm					
检验性质	委托检验	样品受理日期	2018-05-14	报告签发日期	2018-05-16	
执行标准	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(B类)					
检验结论	检验结果及符合性见附页。 <div>检验单位盖章</div>					
非标准检验方法说明	-----					
检验结果的不确定度	-----					
备注	委托方要求：耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度按照客供指标判定，其他项目执行Q/LLZG 201-2018（表1）。 <div>样</div>					



批准：

审核：

吴春英

编制：



170011263663



170011260277



(2017)国认监认字(100)号

检 验 报 告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

CKTC-WT18031088

第2页 共2页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	方法标准/备注
1# 黑色烧花机织物100×100cm						
耐水色牢度	变色	级	≥4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4 (锦纶3)	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4 锦纶3-4 棉4 醋纤3-4		
耐干摩擦色牢度	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4 (锦纶3)	羊毛4 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶3-4 棉4 醋纤3-4		
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4 (锦纶3)	羊毛4-5 腈纶4-5 聚酯4-5 锦纶3-4 棉4 醋纤3-4		
甲醛含量	---	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	---	4.0~8.5	6.0	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	---	mg/kg	禁用	未检出 (低于检出限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2011
异味	---	---	无	无异味	符合	GB 18401-2010

以下空白