心 Fiber Fujian Inspection Center 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) National Textile And Garment Quality Supervision Testing Center(Fujian)

国家服装服饰质量监督检验中心(福建) National Garment and Accessories Quality Supervision Testing Center(Fujian)







检 测 报

(电子版)

防伪码: GM13184165

| | | ED SANCOR | | | 第1页共3页 | | |
|---------------|--------|--|-----|-------------|----------------------------------|--|--|
| | 委托方 | 利郎(中国)有限公司/福建省晋江市长兴路200号利郎工业园 | | | | | |
| 客户提供信息 | 样品 | 领带 | | 商标 | LILANZ LESS IS MORE LILANZ | | |
| | 货/款/样号 | 委托序号: 208204。21XCX00101,L213CX001501 | | | | | |
| | 规格号型 | | | 安全类别/ 等级 | C类/合格品 | | |
| | 生产单位 | 100034 | | | | | |
| 样品描述 | | 酒红色机织领带1条,状态正常 | | | | | |
| 样品接收/ 试验日期 | | 2020-12-05/2020-12-05 ~ 2020-12 | -07 | 检验类别 | 委托检验 (送样) | | |
| 检测项目及方法 | | (见检测报告续页) | | | | | |
| 判定依据 | | GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 GB/T 23314-2009 领带 | | | | | |
| 检验结论 | | (见检测报告续页) | 报告 | f签发日期: | 2020年12月7日 | | |
| | 备注 | | | | | | |

说明: 1、检测地点: 晋江市洪山路236号

2、报告无"检验检测专用章"无效,无编制和审批签名无效,报告涂改无效。

3、未经本中心批准不得部分复制报告,复制报告未重新加盖"检验检测专用章"无效。

4、客户提供信息由委托方提供并确认,本中心不对其真实性及完整性负责。

5、本报告检测结果仅适用于所接收样品。

6、对报告的异议请于收到报告之日起十五日内提出。

审批:

编制: 台、以及

福州总部地址:福州市仓山区照屿路17号 电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339

晋江实验室地址:晋江市洪山路236号明丰大厦3楼 电话: 0595-88123970/82682768 福 建 省 纤 维 检 验 中 心 Fujian Fiber Inspection Center 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) National Textile And Garment Quality Supervision Testing Center(Fujian) 国家服装服饰质量监督检验中心(福建)







回 多 加 表 加 加 更 重 面 目 型 元 で(旧座) National Garment and Accessories Quality Supervision Testing Center(Fujian)

检测报告续页

M20017598 第 2 页 共 3 页

| 检测项目 | 测试方法 | 标准值及允差 (合格品)(C类) 检测结果 | | 单项判定 |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|------|
| 异味 | GB 18401-2010 | 无 | 无 | 符合 |
| 耐干摩擦色牢度,级[面料] | GB/T 3920-2008 | ≥3 | 4-5 | 符合 |
| 耐水色牢度,级[面料] | GB/T 5713-2013 | 变色≥3 沾色≥3 | 变色 4-5 沾色 丝 4-5 聚酯纤维 4-5 | 符合 |
| 耐汗渍色牢度,级[面料] | GB/T 3922-2013 | 变色≥3 沾色≥3 | (酸)(碱) 变色 4-5 4-5 沾色 丝 4-5 4-5 聚酯纤维 4-5 4-5 | 符合 |
| 耐干洗色牢度,级[面料] | GB/T 5711-2015 | 变色≥3-4 沾色≥3 | 变色 4-5 沾色 丝 4-5 聚酯纤维 4-5 | 符合 |
| 耐热压色牢度,级 [面料] | GB/T 6152-1997 (150℃, 15s) | 变色≥3 沾色≥3 | 潮压 变色 4-5 棉布沾色 4-5 | 符合 |
| pH值 [面料] | GB/T 7573-2009 (萃取介质为氯化 钾溶液) | 4.0~9.0 | 6.0 | 符合 |
| 甲醛含量, mg/kg [面料] | GB/T 2912.1- 2009(检出限 20mg/kg) | ≤300 | 未检出 | 符合 |
| 可分解致癌芳香胺染料, mg/kg 「面料1 | GB/T 17592-2011 | 禁用(≤20) | 未检出(详见附表C) | 符合 |



福州总部地址:福州市仓山区照屿路17号 电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339

晋江实验室地址:晋江市洪山路236号明丰大厦3楼 电话: 0595-88123970/82682768

福 建 省 纤 维 检 验 中 心 Fujian Fiber Inspection Center 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) National Textile And Garment Quality Supervision Testing Center(Fujian) 国家服装服饰质量监督检验中心(福建)

National Garment and Accessories Quality Supervision Testing Center(Fujian)







检测报告续页

M20017598 第 3 页 共 3 页

附表C: 可分解致癌芳香胺染料检测结果(气相色谱/质谱法)

| 序号 | 芳香胺名称 | 化学文摘编号 | 检测结果 |
|----|-----------------------|----------|-------------|
| 1 | 4-氨基联苯 | 92-67-1 | 未检出 |
| 2 | 联苯胺 | 92-87-5 | 未检出 |
| 3 | 4-氯-邻甲苯胺 | 95-69-2 | 未检出 |
| 4 | 2-萘胺 | 91-59-8 | 未检出 |
| 5 | 邻氨基偶氮甲苯 | 97-56-3 | 未检出 |
| 6 | 5-硝基-邻甲苯胺 | 99-55-8 | 未检出 |
| 7 | 对氯苯胺 | 106-47-8 | 未检验 |
| 8 | 2,4-二氨基苯甲醚 | 615-05-4 | 未检 出 |
| 9 | 4,4'-二氨基二苯甲烷 | 101-77-9 | 卡检出。 |
| 10 | 3,3'-二氯联苯胺 | 91-94-1 | 未检出() |
| 11 | 3,3'-二甲氧基联苯胺 | 119-90-4 | 未检出 |
| 12 | 3,3'-二甲基联苯胺 | 119-93-7 | 未检出 |
| 13 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 838-88-0 | 未检出 |
| 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 120-71-8 | 未检出 |
| 15 | 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) | 101-14-4 | 未检出 |
| 16 | 4,4'-二氨基二苯醚 | 101-80-4 | 未检出 |
| 17 | 4,4'-二氨基二苯硫醚 | 139-65-1 | 未检出 |
| 18 | 邻甲苯胺 | 95-53-4 | 未检出 |
| 19 | 2,4-二氨基甲苯 | 95-80-7 | 未检出 |
| 20 | 2, 4, 5-三甲基苯胺 | 137-17-7 | 未检出 |
| 21 | 邻氨基苯甲醚 | 90-04-0 | 未检出 |
| 22 | 4-氨基偶氮苯 | 60-09-3 | 未检出 |
| 23 | 2,4-二甲基苯胺 | 95-68-1 | 未检出 |
| 24 | 2,6-二甲基苯胺 | 87-62-7 | 未检出 |

注:表中"未检出"表示检测结果低于测定低限,本方法的测定低限为5mg/kg。

报告正文结束

福州总部地址:福州市仓山区照屿路17号 电话: 0591-83710801/87887663/87893952/83598339

晋江实验室地址:晋江市洪山路236号明丰大厦3楼 电话: 0595-88123970/82682768