

(2015)国认监认字(372)号
2015 闽质监监字024号
(2016)国认监认字(656)号150011112971
151311110133
150011113540中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1968

检测 报 告



防伪码: WC55895957

第 1 页 共 2 页


| | | | |
|-------------------|--|-------|------------|
| 委托方 | 利郎(中国)有限公司 / 福建省晋江市长兴路200号 | | |
| 样 品 | 布料 (L02/K1837-42, L02/K1837-93) | 规格/号型 | / |
| 样品货/款号 | 委托序号: 71863。18QCK10301, 18QCK10302, 5383102501, 5383102502 | | |
| 安全技术类别/ 质量等级 | / | 商标 | LILANZ, 利郎 |
| 样品数量 | 1块 (0.1m ²) | 检验类别 | 委托测试 |
| 生产/加工单位 | 362755 | | |
| 样品概况 | 机织布, 客户送样, 样品状态正常 | | |
| 样品接收/ 试验日期 | 2018-05-22 / 2018-05-22 ~ 2018-05-23 | | |
| 检测方法 及 检测结果 | (见检测报告续页) | | |
| 判定依据 | / | | |
| 检验结论 | / | | |
| 备注 | / | | |



签发日期: 2018年5月23日

检测地点: 福州

审批:


黄颖 高级工程师

编制:

潘晓玲



(2015)国认监认字(372)号
2015 闽质监监字024号
(2016)国认监认字(656)号



150011112971
151311110133
150011113540



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1968

检测报告续页

W18013142

第 2 页 共 2 页

| 检测项目 | 测试方法 | 检测结果 |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 纤维成分含量, % | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910.2-2009 | 结合公定回潮率: 聚酯纤维 77.9 粘纤 21.6 氨纶 0.5 |

*****以下空白*****

