



<b>SILANBLOK SM</b>	<b>SILANBLOK SM</b>
Adesivo monocomponente silano modificato senza solvente ammine e isocianati, per l'incollaggio di parquet prefinito multistrato, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.	Однокомпонентный модифицированный силановый клей без аминового растворителя и изоцианатов, для наклеивания готового многослойного паркета с очень низким выделением летучих органических соединений.
<b>Descrizione:</b>  Adesivo monocomponente elastico, a base di resina silaniche priva di solventi. a consistenza di pasta Spatolabile, specifica per l'incollaggio del parquet.	<b>Описание:</b>  Однокомпонентный эластичный клей на основе силановых смол без растворителей, имеет пастообразную консистенцию для нанесения шпателем, разработан для приклеивания паркета.
<b>Campi d'impiego:</b>  Adesivo universale-elastico e tenace-inodore esente da simboli di rischio-resa elevata(+30/40%)-facile spatolabilita' facile da pulire su prefinito indicato su sottofondi riscaldanti e in bioedilizia insonorizzante.	<b>Области использования:</b>  Эластичный универсальный клей без запаха повышенной прочности (+30/40%). Легко наносится, легко смывается. Предназначен для подогреваемых половых покрытий и для био-конструкций, имеет звукоизоляционные свойства.
<b>Vantaggi:</b>  L'incollaggio elastico garantisce la compensazione di eventuali movimenti degli elementi incollati, senza rotture fragili tipiche degli adesivi rigidi. -buona adesione su sottofondi anche non perfettamente stagionati. -prodotto monocomponente, pronto all'uso, non richiede miscelazioni preliminari. -inodore in assenza di solventi. nel rispetto dell'ambiente e dell'applicatore. -migliora l'isolamento termoacustico tra sottofondo e rivestimento incollato. -eccellente adesione, anche dopo poche ore, su numerosi sottofondi quali: cemento, laterizio, pietra, legno, ceramica *	<b>Преимущества:</b>  Эластичное склеивание гарантирует компенсацию возможных движений приклеиваемых элементов без мелких разрушений, свойственных жестким клеям. - хорошая адгезия к даже непросушенным основаниям. - однокомпонентный продукт, готовый к использованию, не требует предварительного смешивания. - без запаха, если не присутствует растворитель. Разработан с заботой об окружающей среде и пользователе. - улучшает термо-звукоизоляцию между основанием и приклеиваемым покрытием. - отличные адгезионные свойства уже



ADESIVI RESINE  
VERNICI

-utilizzabile con la maggior parte delle essenze e dei formati parquet disponibili sul mercato.	спустя несколько часов на многих видах оснований: цемент, кирпич, камень, дерево, керамика * - используется с большинством видов дерева и типов паркета, доступных на рынке.
Modalita'd'impiego:  Adesivo monocomponente igroindurente a base di polimero silanico modificato esente da acqua,solventi,resine epossidiche, ammine e isocianati. Elastico e tenace. Utilizzabile con tutte le essenze ed i formati di legno. Adatto su sottofondi assorbenti e non. Particolarmente indicato su sottofondi riscaldanti, facile da pulire su prefinito.	Способ использования:  Однокомпонентный гидроотверждаемый модифицированный клей на основе силанового полимера, безводный, без аминного растворителя и изоцианатов, без эпоксидных смол. Эластичный и крепкий. Используется со всеми видами древесины. Подходит для абсорбирующих и неабсорбирующих оснований. Предназначен для подогреваемых половых покрытий, легко чистится в готовом виде.
Puo'esseree usato anche da posatori allergici ai prodotti epossidici ed epossipoliuretanic.	Может использоваться людьми, у которых наблюдается аллергия на эпоксидные и эпоксидно-полиуретановые продукты.
AVVISI IMPORTANTI PER LA POSA	ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Prima di posare verificare che i locali siano provvisti di serramenti o altre chiusure idonee.  • L'umidita del mazzetto deve soddisfare i requisiti richiesti dalle normative vigenti per la posa del legno ed indicati nella scheda di prodotto del parquet.  • Se il supporto non è ben asciutto o quando l'umidità residua è superiore a quella prevista,s i consiglia l'uso di opportuni primer impermeabilizzanti tipo Primer pu,poly eco,ps 39,ecc.  • Quando esiste il pericolo di risalite di umidità	Прежде чем приступать в приклеиванию, необходимо проверить наличие замков в помещениях. — Влажность основания должна соответствовать реквизитам, указанным в нормативах по укладке деревянных поверхностей и паркета. — Если основание плохо просушено или если влажность превышает допустимую норму, следует использовать влагонепроницаемые продукты Primer pu, poly eco, ps 39 и т. д. — При риске возможного проникновения влаги, всегда вставлять соответствующую

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242



<p>,interporre sempre una barriera al vapore prima della realizzazione del mazzetto.</p> <p>• Non utilizzare SILANBLOK SM a temperature inferiori a +10°C o superiori a +35°C. Posare solo se le pareti e i soffitti sono ben asciutti.</p>	<p>паронепроницаемую прокладку прежде чем приступить к приклеиванию.</p> <p>– Температура окружающей среды при использовании SILANBLOK SM должна быть от 10 до 35°C.</p> <p>Не использовать в помещениях с недостаточно просушенными стенами и потолками.</p>
<p>MODALITA DI APPLICAZIONE</p> <p>Preparazione del sottofondo</p>	<p>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</p> <p>Подготовка основания</p>
<p>E' necessario controllare accuratamente il sottofondo per verificarne la condizione e per renderlo idoneo alla posa del parquet. Massetti cementizi devono essere stagionati, asciutti, piani, meccanicamente resistenti La superficie deve essere pulita da polvere, parti friabili, residui di olii, vernici, ecc. L'umidità del mazzetto deve essere misurata con l'igrometro a carburo. Per risolvere i casi di umidità residua superiori al limite previsto per la posa è necessario attendere l'asciugamento dei mazzetto o applicare gli opportuni primer impermeabilizzanti quali: PRIMER PU,POLY ECO,PS39,3W ecc.</p> <p>Le superfici rugose o fuori livello possono essere regolarizzate con lisciature ad alte caratteristiche meccaniche quali REPLAN. La posa si può effettuare ad asciugamento avvenuto (vedere schede tecniche).Per pavimenti esistenti in ceramica marmo, ecc. Devono essere puliti sgrassati accuratamente ,prima di procedere all'incollaggio. Si può stendere l'adesivo solo quando la superficie è asciutta. Sottofondi in anidride: dopo carteggiatura ed aspirazione della polvere, applicare PRIMER PU,POLY</p>	<p>Необходимо тщательно проверить основание, чтобы выявить подходящие условия для начала работы с паркетом. Цементные стяжки должны быть просушенными, ровными, прочными. Поверхность должна быть очищена от пыли, мусора, остатков масла, краски и т. д. Содержание влаги в стяжке производится гигрометром с карбидом. В случае повышенной влажности необходимо подождать просушивания стяжки или использовать соответствующие влагостойкие продукты, например, PRIMER PU, POLY ECO, PS39, 3W.</p> <p>Шершавые или неровные поверхности могут быть выровнены грунтовкой с высокими механическими свойствами, например, REPLAN. Укладка может быть выполнена после просушки (См. техническое описание). Существующие керамические, мраморные и другие полы перед склеиванием должны быть тщательно очищенными от жира. Вы можете наносить клей только на сухую поверхность. Ангидритные основания: после шлифовки и удаления пыли нанести грунтовку PRIMER PU, POLY ECO, PS39, 3W и т. д., еще на свежее</p>



ADESIVI RESINE  
VERNICI

<p>ECO,PS39,3W,ecc. quarzare da fresco ed il giorno dopo a completo indurimento, asportare l'eccesso di quarzo non legata, quindi procedere all'incollaggio.</p>	<p>покрытие нанести кварцевую грунтовку и повторить на следующий день после полного затвердения. Удалить избыток кварцевых остатков и затем приступить к приклеиванию.</p>
<p><b>Stesura dell'adesivo</b></p> <p>Aprire il sacchetto di alluminio contenuto nel fustino di plastica e stendere sul sottofondo, con la spatola dentata per legno, la quantità di adesivo che deve essere ricoperta con parquet entro 35 minuti circa ,in condizioni normali di temperatura e umidità (+20°C 50%U.R.) Nel caso di utilizzo di confezioni parzialmente usate aprire il sacchetto di alluminio, togliere la pelle eventualmente formatasi e procedere come sopra. Lo strato di pelle preserva il prodotto rimanente.</p>	<p><b>Нанесение клея</b></p> <p>Открыть алюминиевый пакет, содержащийся в пластиковой упаковке, и с помощью зубчатого шпателя для дерева нанести необходимое количество клея на основание, которое должно быть покрыто паркетом в течение 35 минут при нормальных условиях температуры и влажности (+ 20 ° С и 50 % относительной влажности). Если часть продукта в алюминиевом пакете была уже использована, необходимо открыть пакет, удалить образовавшуюся сверху пленку и следовать выше указанным инструкциям. Поверхностная пленка защищает оставшийся в пакете продукт.</p>
<p><b>Posa del parquet</b></p> <p>Il parquet da posare deve essere immagazzinato in un ambiente protetto dalle intemperie, asciutto, non soggetto a condensazione di vapore, all'interno delle confezioni fornite dal produttore e dovrà essere isolato dal suolo. L'umidità del legno deve essere quella indicata dal produttore sulla scheda prodotto. Durante la posa esercitare una certa pressione per assicurare una buona bagnatura con il collante. La particolare reologia di silanblok sm permette un'agevole registrazione. Lasciare lungo il perimetro della pavimentazione attorno ai pilastri ed alle parti sporgenti, un giunto di circa 1 cm. Evitare il rifluire dell'adesivo negli incastri dei listelli per non</p>	<p><b>Укладка паркета</b></p> <p>Паркет, предназначенный для укладки, должен храниться в сухом месте, защищенном от плохих погодных условий и от проникновения пара внутри упаковок производителя, не должен соприкасаться с землей. Влажность древесины должна соответствовать той, которая указана производителем в техническом описании продукта. Во время укладки производить давление для обеспечения хорошего смачивания клеем. Особая реология продукта Silanblok SM позволяет легко регулировать укладку. Оставить по периметру пола вокруг колонн и выступающих деталей шов примерно 1 см. Избегать попадания клея между</p>

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242



ADESIVI RESINE  
VERNICI

sporcarne la superficie.	соединениями панелей, чтобы не вымазать их поверхность.
<p>Chiusura delle confezioni parzialmente usate</p> <p>Per conservare la rimanenza del prodotto a lavoro ultimato, chiudere bene il sacchetto di alluminio facendo fuoriuscire quanta più aria possibile per prevenire la formazione di pelle superficiale. Sigillare con fascetta o altro sistema equivalente. Riporre il tutto nel fustino di plastica originario.</p>	<p>Закрытие частично использованной упаковки</p> <p>Для хранения остатков неиспользованного продукта по окончании работы необходимо хорошо закрыть алюминиевый пакет, выпуская как можно больше воздуха, чтобы предотвратить образование поверхностной пленки. Завязать веревкой или другим эквивалентным способом. Поместить всё в оригинальную пластиковую упаковку.</p>
<p>Pedonabilità</p> <p>I pavimenti sono pedonabili dopo circa 12 ore.</p>	<p>Пригодность для эксплуатации</p> <p>По полу можно ходить спустя приблизительно 12 часов.</p>
<p>Levigatura</p> <p>E' possibile effettuare la levigatura dopo 3 giorni. Gli eventuali residui di adesivo presenti sulla superficie della pavimentazione sono facilmente pulibili con pulitore pr.</p>	<p>Полировка</p> <p>Полировку можно осуществлять спустя три дня. Возможные остатки клея на поверхности легко удаляются при помощи PULITORE PR.</p>
<p>Pulizia</p> <p>Silanblok sm può essere rimosso quando ancora fresco con pulitore pr o con prodotti specifici, dopo indurimento si deve procedere con mezzi meccanici.</p>	<p>Чистка</p> <p>Silanblok sm может быть удален еще в свежем виде при помощи PULITORE PR или других специальных продуктов. После затвердевания необходимо использовать механические способы.</p>
<p>Consumo</p> <p>800-1000 g/m<sup>2</sup></p>	<p>Расход</p> <p>800-1000 г/м<sup>2</sup></p>
Confezione	Упаковка

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242





ADESIVI RESINE  
VERNICI

Sacchetto di alluminio da kg.15 contenuto in un fustino di plastica.	Алюминиевый пакет 15 кг в пластиковой упаковке.
<p>Immagazzinaggio</p> <p>Nelle confezioni originali ben chiuse e conservate in condizioni normali mesi 12.</p> <p>Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera.</p> <p>Silanblok sm non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di usare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. Prodotto per professionisti.</p>	<p>Хранение</p> <p>В оригинальных хорошо запечатанных упаковках и при нормальных условиях продукт хранится 12 месяцев.</p> <p>Инструкции по технике безопасности при подготовке и работе.</p> <p>Silanblok SM не является опасным продуктом в соответствии с действующими правилами, касающимися классификации препаратов. Рекомендуется использовать перчатки и средства защиты для глаз и соблюдать обычные меры предосторожности при работе с химическими веществами. Для профессиональных пользователей техпаспорт по безопасности доступен по запросу. Продукт предназначен для профессионального использования.</p>
RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.	RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. гарантирует, что информация, представленная в данном техническом описании, является результатом богатого опыта и соответствует последним достижениям науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия применения продукта, т.к. условия применения находятся вне его контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. Настоящее техническое описание аннулирует и замещает каждое предыдущее.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242



ADESIVI RESINE  
VERNICI

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242