Acero A	ISI SAE 4340				
Tipo de acero	Aceros al Cr-Ni-Mo				
·					
Dureza (Brinell)	Calibrado	240			
Limite de Elástico (Kg/mm²)	Calibrado	65			
Resistencia a la tracción (Kg/mm²)	Calibrado	80			
Elongación/ 50 mm/ 2 in/ ( % )		Calibrado	10		
Reducción de área (%)		Calibrado	30		
Modulo de Elasticidad (GPa)		192			
Maquinabilidad (%)		50			
Calor especifico J/( Kg °C )		0,475			
Densidad (g/cm³)		7,8	7,85		
Conductividad térmica W/(m K)		44,5			
Coeficiente de poisson		0,29			
Compos	ición química				
		Min (%)	Max (%)		
Carbono ( C )		0,38	0,43		
Manganeso ( Mn )		0,6	0,8		
Fosforo ( P )			0,035		
Azufre (S)		0,04			
Silicio (Si)	0,2	0,35			
Cromo(Cr)		0,7	0,9		
Niquel(Ni)		1,65	2		
Molibdeno (Mo)		0,2	0,3		
Tratamientos térmi					
	Enfriamiento	Min (°C)	Max (°C)		
Forja	Ceniza o cal	850	1100		
Normalizado	Aire	830	850		
Recocido Subcritico	Horno	690	720		
Temple	Aceite	820	890		
Revenido	Aire	540	660		
Características despu	és del Tratamiento tér	mico			
Dureza (brinell )		Recocido	210		
Buroza (british)	Dureza (drineii )				
Limite elástico (Kg/mm²)	Recocido	45			
Limite Glasifo (riginiti)		Templado y revenido	80		
Resistencia a la tracción (Kg/mm²)		Recocido	70		
resolutiona a la adosion (riginini )		Templado y revenido	100		
Elongación/ 50 mm/ 2 in/ (%)		Recocido	20		
Lionguoidii oo iiiiii 2 iii ( 70 )	Templado y revenido	19			
Reducción de área (%)	Recocido	50			
		Templado y revenido	45		
Aplicaciones					
Automotriz: Ejes, disco de frenos, cardenas, cigueñales, tornillo					
Maquinaria: Engranajes, Arboles para trituradoras. Ejes de transr	mision mandriles nortahi	erramientas			
	moon, manames portan				
Tornilleria de alta resistencia grado 8	moon, manames portan				
Tornilleria de alta resistencia grado 8 Piezas fundidas:Rototes, volantes, disco	msion, manames portan				

## PARAMETROS DE MAQUINADO

## Torneado

PROFUNDIDAD DE CORTE mm	ACERO RAPIDO		HERRAMIENTA DE CARBURO			
			Soldado	Insertado		
	Velocidad m/min	Avance mm/rev	Velocidad m/min	Velocidad m/min	Avance mm/rev	
Dureza, 175 a 225HB						
1	41	0.18	115	150	0.18	
4	32	0.40	90	120	0.50	
8	24	0.50	73	95	0.75	
16	20	0.75	58	76	1.00	
Dureza, 275 a 325HB						
1	27	0.18	100	135	0.18	
4	21	0.40	79	105	0.40	
8	17	0.50	60	82	0.50	

## Fresado

PROFUNDIDAD	ACERO RAPIDO		HERRAMIENTA DE CARBURO			
DE CORTE mm			Soldado	Insertado		
	Velocidad m/min	Avance mm/rev	Velocidad m/min	Velocidad m/min	Avance mm/rev	
Dureza, 175 a 225HB						
1	53	0.20	140	170	0.20	
4	41	0.30	115 .	135	0.30	
8	35	0.40	85	105	0.40	
Dureza, 275 a 325HB						
1	32	0.15	120	145	0.15	
4	26	0.23	95	115	0.20	
8	20	0.30	72	88	0.25	

## Taladrado

	Dureza		Avance según el diámetro de la broca					
	Material		1.5mm mm	3mm mm	6mm mm	12mm mm	18mm mm	25mm mm
Ac Rápido	225 a 275HB	20	0.025	0.075	0.15	0.25	0.36	0.40
Ac. Rápido	275 a 325HB	14		0.050	0.102	0.15	0.20	0.23