

Универсальный быстросохнущий лак, предназначенный для быстрого точечного ремонта и окраски небольших деталей. Скорость и внешний вид являются ключевыми преимуществами данного лака. Продукт легко наносится, быстро сохнет и обеспечивает идеальный результат финишного покрытия, повышая эффективность и производительность.



ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

2: Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch1: Dynacoat (Flexi) Hardeners Fast / Medium

10-20%: Dynacoat Thinners/Extra Speed



МЕРНАЯ ЛИНЕЙКА

Используйте мерную линейку

No. 1



ОБОРУДОВАНИЕ

Краскопульт: 1.2-1.4 мм

Давление нанесения: 1.7-2.2 bar*
* См инструкцию на краскопульт



НАНЕСЕНИЕ

2х1 слоя

Первый равномерный мокрый слой.

Второй полный равномерный слой наноситься поле выдержки.



ВЫДЕРЖКА

Между слоями: 3-5 минут при 20°C **Перед сушкой**: 5-7 минут при 20°C



СУШКА

Dynacoat (Flexi) Hardeners 2-4 часа 7-15 минут



ЗАЩИТА

Использование соответствующего респиратора AkzoNobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

20°C

60°C

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме



ПРОДУКТЫ И ДОБАВКИ

Отвердители

Dynacoat Hardener Fast/Medium

Dynacoat Flexi Hardener Fast/Medium

Растворители

Dynacoat Thinner Fast Dynacoat Thinner Medium

Акселератор

Dynacoat Extra Speed

Матовый лак

Dynacoat Clear Matt: Для регулировки уровня блеска (см ТД D1.05.25)

ПОВЕРХНОСТИ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ Базовое покрытие на основе растворителей

Существующие покрытия

СМЕШИВАНИЕ

2 Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch

1 Dynacoat (Flexi) Hardeners 10-20% Dynacoat Thinner/ Extra Speed Используйте мерную линейку No. 1

УСТАНОВКИ КРАСКОПУЛЬТА И РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ С верхним бачком 1.2-1.4 мм 1.7-2.2 bar,**

**См инструкцию на краскопульт

НАНЕСЕНИЕ

Нанесите первый равномерный слой с последующей выдержкой 3-5 минут при 20°C. (выдержка зависит от комбинации отвердителя и растворителя в рабочей

смеси).

Следующим нанесите полный мокрый слой с последующей выдержкой перед

принудительной сушкой 5-7 минут при 20°C.

На это время влияют скорость воздушного потока и температура во время

нанесения.

СРОК ГОДНОСТИ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ Thinners 3 yaca Extra Speed 3 часа при 20°C 3 часа при 20°C



		20°C		60°C	
			Полностью сухой	Сухой на отлип	Полностью сухой
	Hardener Fast	15 мин	> 2 часов	3 мин	10 мин
	Hardener Medium	17 мин	> 2 часов	5 мин	10 мин
ВРЕМЯ СУШКИ	Flexi Hardener Fast + Extra Speed	10 мин	1 час 45 мин	5 мин	9 мин
	Flexi Hardener Fast	9 минут	>4 часов	4 мин	8 мин
	Flexi Hardener Medium + Extra Speed	20 мин	3 часа	7 минут	10 мин
	Flexi Hardener Medium	15 мин	1 час 55 минут	4 мин	15 мин
	Flexi Hardener Slow	25 мин	>4 часов	9 мин	20 минут
ИК СУШКА	Полностью сухой	4 минуты низко	ой мощности	8 минут полно	й мощності
ПОЛИРОВКА	Лак готов к полировке через 1 час после окончания сушки, когда поверхность полностью остынет.				
УРОВЕНЬ БЛЕСКА	Уровень блеска может быть отрегулирован добавлением матового лака. Для получения полной информации изучите ТД Dynacoat Clear Matt D1.05.25.				
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ	На слой: 20-25 мкм При рекомендованном нанесении (2 слоя): 40-50 мкм				
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ	Готовой к нанесению смеси при толщине пленки 1 мкм: ± 321 м²/литр				
_	Готовой к нанесению см	еси при толщи	не пленки 1 мкм:	± 321	м²/литр
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД	Готовой к нанесению см Практический расход за шероховатость поверх	ависит от ряд	а факторов, вкл	ючая форму объ	·
_	Практический расход з	ависит от ряд кности, метод	а факторов, вкл	ючая форму объ	·
ОЧИСТКА	Практический расход за шероховатость поверх	ависит от ряд кности, метод Thinners а определён, дл	а факторов, вкл нанесения и раб	ючая форму обт очие условия.	•



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.

Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Akzo Nobel.

Головная организация

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия» Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

Sales-CR.ru@akzonobel.com

www.dynacoat.ru