

# Barbotina para Gres (bidón 9 kg)

## Colada de alta | Cono 6

---

### Descripción

Barbotina formulada para colada de cuerpos de gres en media temperatura, manteniendo buena definición y resistencia tras bizcochado y esmalte.

### Usos recomendados

Colada en moldes de yeso para vajilla y objetos de gres. Ajustar tiempos de estancia para lograr paredes uniformes.

### Compatibilidad de esmaltes

Esmaltes para cono 6. Verificar ajuste entre cuerpo y esmalte para evitar defectos.

### Rangos de cocción

1225–1230 °C (Cono 6, orientativo).

### Preparación y trabajo

Agitar vigorosamente. Trabajar con moldes secos. Verter, esperar, vaciar excedente y orear. Lijar rebabas en verdoso/duro de cuero.

### Secado y horneado

Secado natural, sin corrientes fuertes. Evitar apilado hasta que la pieza esté firme.

### Seguridad y manipulación

Usar protección al lijar en seco. Mantener ventilación adecuada. Evitar inhalación de polvo. Lavar herramientas y superficies luego del trabajo. Mantener fuera del alcance de niños.

### Observaciones

Valores orientativos. Siempre realizar pruebas de horno con tus esmaltes y curvas de cocción. La atmósfera, el tipo de horno y el espesor de las piezas pueden modificar el resultado.

### Ficha rápida

<b>Tipo</b>	Barbotina para gres
<b>Presentación</b>	Bidón 9 kg
<b>Uso</b>	Colada en yeso
<b>Cocción</b>	1225–1230 °C · Cono 6