

Pasta Gres Blanco (bolsa 5 kg)

Gres blanco | Cono 5 1/2

Descripción

Pasta cerámica de gres blanco en presentación de 5 kg. Su rango de cocción confirmado es 1225-1230 °C, correspondiente a cono 5 1/2.

Rango de cocción

1225-1230 °C (cono 5 1/2).

Contracción

12%.

Absorción

2,33%.

Compatibilidad de esmaltes

Realizar pruebas con los esmaltes y la curva de cocción elegidos antes de producir series o piezas utilitarias. La compatibilidad específica no fue informada junto con estos datos.

Preparación y trabajo

Conservar el material cerrado para evitar pérdidas de humedad. Amasar antes de usar para homogeneizar la pasta y eliminar posibles burbujas de aire.

Secado y horneado

Secar de manera lenta y uniforme. Ajustar la curva de cocción al horno, espesor y geometría de la pieza, respetando el rango confirmado de 1225-1230 °C.

Seguridad y manipulación

Evitar generar o inhalar polvo seco. Trabajar con ventilación adecuada y utilizar protección respiratoria al lijar. Mantener el material fuera del alcance de niños.

Observaciones

Los valores de contracción y absorción corresponden a la información suministrada para Pasta Gres Blanco. Las condiciones particulares de trabajo pueden modificar el resultado; realizar pruebas previas.

Ficha rápida

Tipo	Gres blanco
Presentación	Bolsa 5 kg
Cocción	1225-1230 °C Cono 5 1/2
Contracción	12%
Absorción	2,33%